

BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA POLIURETANOS AL AGUA (SUELOS)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz poliuretano de base aquosa, acetinado e transparente, para envernizar madeiras onde se pretenda uma boa resistência à fricção e aos detergentes, em interiores.

USOS

Interior
Madeira
Parquet

PROPIEDADES

Dureza
Lavagem
Trnsparência
Incolor
Válido como fundo e acabamento
Acabamentos com grande poder de relevo
Cores da crata madeira com sistema Montomix
- A agua
Sem cheiro quando seca
Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO
Acabamento	Acetinado
Peso especifico	1,02± 0,05 kg/l
Viscosidade	50 +/- 5 SG
Sólidos em volume	28 ± 1
Sólidos em peso	30± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1-2 h
Repintado	(20 °C HR: 60 %): 12-24h . Total 3 dias
Cores	Base: Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas.

O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.

Aplicar sobre madeiras com um conteúdo de humidade inferior a 20%.

Aplicar sobre madeiras saudáveis, bem desengorduradas, isentas de pó e secas.

Lixar e eliminar possíveis restos de cola que possam existir nas uniões e falhas dos acabamentos.

Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve previamente ser lixada e ser eliminado o pó mediante escovagem ou qualquer outro meio mecânico

Restauração e manutenção

Madeiras novas.

O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.

BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

Aplicar sobre madeiras com um conteúdo de humidade inferior a 20%.

Aplicar sobre madeiras saudáveis, bem desengorduradas, isentas de pó e secas.

Lixar e eliminar possíveis restos de cola que possam existir nas uniões e falhas dos acabados.

Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser previamente lixada e eliminado o pó mediante escovagem ou por qualquer outro meio mecânico. Maderas envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com Montoxyl cor (cód. 1300) : Eliminar produtos estranhos e as zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas.

- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado como Verniz Sintético Universal Fosco (cód.1350), Acetinado (cód. 1360), ou Brilhante (cód.1370) Verniz Veler (cód. 1380), Verniz Alta Montanha (cód. 1385) ou similares, eliminar mediante decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou mediante meios mecânicos, e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas..

- Se foram envernizadas com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou mediante meios mecânicos e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas.

- Se foram esmaltadas com esmalte sintético (Montosintético (cód. 2020, cód. 2024), Marisma (cód. 2010, cod.2014), luxatín (cód. 2028) ou similares) eliminar mediante decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou mediante meios mecânicos e proceder de modo idêntico ao utilizado para madeiras novas. Agitar o produto até obter uma mistura homogênea.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e uma distribuição uniforme sobre a madeira.

-Não aplicar o produto com temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a forte insolação.

Assegurar a existência de boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com uma humidade relativa superior a 80%

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o produto até obter uma mistura homogênea.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e uma distribuição uniforme sobre a madeira.

-Não aplicar o produto com temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a forte insolação.

Assegurar a existência de boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com uma homidade relativa superiore a 80%

Humidade do pavimento: máximo 4% medida a 2cm de profundidad.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação

Trincha

Rolo

Pistola air less

Pistola air mix

Pistola aerográfica

Turbo de baixa pressão

Diluição orientativa

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

FONDO: 10-20%. ACABADO: 0-5%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
STD	decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
Madeira			
MAX	Montoxyl fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

Madeira envernizada poro aberto

MAX	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

solos / pavimentos

MAX	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L