



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE PROTECTORES AL AGUA (P. A.)

DESCRIPTION ET NATURE

Lasure, pour la protection du bois intérieur/extérieur avec protecteurs U.V.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Pour une protection maximale, finir avec une couleur

De préférence sur couche de fond

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Donne des finitions de pore ouvert

Ne pas appliquer sur des supports blancs, qui risqueraient de jaunir légèrement sans toutefois modifier les propriétés du produit.

Il n'est pas nécessaire de polir, mais si l'on en veut, une fois sec, cela peu se faire très facilement

Nombre de couches conseillées : De 2 à 3 couches sur bois neuf. De 1 à 2 pour l'entretien

Ne jaunit pas

Ne craquelle pas

Ne forme pas de cloques

Perméable à la vapeur d'eau

Sans odeur une fois sec

Supporte les changements climatiques brusques

Flexible

Microporeux

Rehausse le veinage naturel du bois

Resiste aux U.V.

Dilué il peut être utilisé en tant que fond, nourrissant le bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQUA MATE
Aspect	Mat
Densité	0,97± 0,05 kg/l
Viscosité	180 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	23± 1
Extraits secs en poids	26± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	10-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4 h. Total: 12-24 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 12-24 h
Couleurs	Base: TR 900 Sistemas Cromiservice y Montomix (máx 5%). Montotinte universal o al agua (máx: 5%)

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur des bois au taux d'humidité inférieur à 20 %.
3. Appliquer sur des bois sains et secs, bien dégraissés et sans poussière.
4. Poncer et éliminer les restes de colle éventuels aux assemblages et défauts d'usinage.
5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit d'abord être poncé, puis la poussière devra être ôtée par brossage ou à l'aide de tout autre procédé mécanique

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- Si le bois a été verni avec des lasures à pores ouverts de type Barniz Lasure Acqua ou Montoxyl color : Éliminer les restes d'anciens produits, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière après le ponçage puis procéder comme sur un bois neuf.

- Si le bois a été verni avec des vernis à pores fermés ou autre produit similaire, poncer en profondeur et, si besoin, éliminer le produit par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur du bois neuf.

- Si le bois a été verni à l'aide de vernis cellulosiques ou polyuréthanes, les éliminer par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques, puis procéder comme sur un bois neuf.

- Si le bois a été laqué avec des laques synthétiques, les éliminer par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois, puis procéder comme sur un bois neuf.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à homogénéisation complète.

Appliquer sur des substrats propres et secs.

Appliquer en respectant les dilutions recommandées au chapitre Systèmes d'application.

Commencer par poncer pour garantir une bonne pénétration et égalisation sur le bois.

Il est conseillé de passer une première couche d'impression, de préférence avec Fondo Lasure Acqua. Montoxyl Fondo est également adapté.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	fondo: 10-30%
Rouleau	10-30%
Pistolet air less	30-50%
Pistolet air mix	30-50%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien extérieur			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Lasure Acqua Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Lasure Acqua Color	Lasure Acqua Incoloro/Color
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Lasure Acqua o Montoxyl Fondo	Lasure Acqua	Lasure Acqua
STD	Lasure acqua o Montoxyl Fondo		Lasure Acqua
Bois peint ou vernis			

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

11 - 27/02/2020

MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Lasure Acqua Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Lasure Acqua Color	Lasure Acqua Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L