

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE PROTECTORES AL AGUA (P. A.)

DESCRIPTION ET NATURE

Lasure opaque en phase aqueuse, pour la protection du bois intérieur/extérieur. Elastique et d'excellente adhérence. Application facile. Sans odeur. Fongicide. Peut se tinter en Système MONTOMIX et CROMISERVICE.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

PROPRIÉTÉS

- Application facile
- Ne jaunit pas
- Ne craquelle pas
- Ne forme pas de cloques
- Pouvoir couvrant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Supporte les changements climatiques brusques
- Flexible
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Resiste aux U.V.
- Dilué il peut être utilisé en tant que fond, nourrissant le bois
- Retarde la putréfaction

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,24± 0,05 kg/l
Viscosité	40 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	34± 1
Extraits secs en poids	48± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	8-12 m ² /L

Séc au touché	(20°C HR:60%): 2-4 h.
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 12-24 h
Couleurs	Système tintométrique, cartes NCS et RAL
Classification	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs:

le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.

Appliquer sur les bois d' une teneur en humidité inférieure à 20%.

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
Poncer et éliminer les possibles restes de colle des assemblages et des imperfections.
Si le bois présente des signes de vieillissement il doit au préalable être poncé, éliminer ensuite la poussière au moyen d'une brosse.

Restauration et entretien

Bois peints ou vernis :

- S'ils ont été vernis avec lasure pore ouvert tipe BARNIZ LASURE ACQUA ou MONTOXYL couleur : Éliminer les restes de produits, éliminer des zones mal adhérees ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois neufs.

- Si ont été vernis avec des vernis de pore fermé comme Vernis Maté Universel Synthétique (cod.1350), Satinado (cod. 1360), ou Brillant (cod.1370) Vernis Voilier (cod. 1380), Vernis Haute Montagne (cod. 1385) ou similaires, éliminer par décapage avec Quitamont Universel (cod. 3510) ou autre moyen mécanique et procéder comme sur les bois neufs

- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou des polyuréthanes, éliminer par décapage avec Quitamont Universel (cod. 3510) ou autre moyen mécanique et procéder comme sur les bois neufs.

- S'ils ont été émaillés avec émail synthétique (Montosintético (cod. 2020, cod. 2024), Marais (cod. 2010, cod.2014), luxatín (cod. 2028) ou semblables) éliminer par décapement avec Quitamont Universel (cod. 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

Appliquer sur les substrats propres et secs.

Appliquer suivant les dilutions recommandées dans le paragraphe Systèmes d'Application.

Poncer préalablement pour garantir une bonne pénétration et une égalisation sur le bois.

Pour la première couche il est recommandé d'imprimer avec Fondo Lasure Acqua, ou Montoxyl Fondo.

Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage

Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-15%
Rouleau	0-15%
Pistolet	10-25%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Lasure acqua o Montoxyl Fondo Color	Lasure acqua (ext: color)	Lasure acqua
STD	Lasure acqua o Montoxyl Fondo Color		Lasure acqua
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: Color)	Lasure acqua (ext: color)	Lasure acqua
STD	Lasure acqua o Montoxyl Fondo (ext: Color)		Lasure acqua
Bois pore fermé			
MAX	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Lasure Acqua	Lasure Acqua
STD	Decapar+Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Lasure Acqua

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L