

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL SATINADO



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE BARNICES SINTETICOS

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis uretanado transparent de pore fermé et fini satinado, caractérisé par sa dureté, élasticité et brochabilidad

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Traitement du bois
Bois

PROPRIÉTÉS

Dureté
Élasticité
Filmogène
Lavable
Pénétrant
Résistance au jaunissement
AFNOR: T.30.0003-FAMILIA I CLASSE 4a
Résistance chimique
Application facile
Séchage rapide
Sans odeur une fois sec
Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO UNIV. SATINADO INCOLORO
Aspect	Satiné
Densité	0,92± 0,05 kg/l
Viscosité	170 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	53± 1
Extraits secs en poids	59± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m ² /L

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois nouveaux :
- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 20%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.
- On recommande l'amorçage avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301) comme protecteur fongicide.

Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :
- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Fonds (Cód : 1301) éliminer des produits étranges, éliminer des zones mal adhérees ou

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL SATINADO

en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Couleur (Cód : 1300) éliminer des produits étrangers, éliminer des zones mal adhérentes ou en état mauvais, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.
- Si ont été vernis avec des vernis de pore fermé comme Vernis Maté Universel Synthétique (Cód : 1350), Satinado (Cód : 1360) ou Brillant (Cód : 1370), Vernis Voilier (Cód : 1380), Vernis Haute Montagne (Cód : 1385) ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux cas d'avoir été produit des ampoules, du soulèvement de bords ou des fentes. Cas de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulose ou des polyuréthanes éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux, le cas d'avoir été produit des ampoules, le soulèvement de bords ou les fentes. Cas de trouver la surface en bon état, lijar légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme sur les bois nouveaux.
- S'ils ont été émaillés avec émail synthétique (Montosintetic Cód : 2020, 2024) Marais (Cód : 2010, 2014), Luxatín (Cód : 2028) ou semblables, éliminer par décapement avec Quitamont Universel (Cód : 3510) ou au moyen de moyens mécaniques et procéder comme sur les bois nouveaux.
- En tout cas on doit vérifier l'attachement sur d'anciennes peintures.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à son parfaite homogénéisation- diluer adéquatement la première main pour obtenir une bonne pénétration dans le substrat- peut être appliqué sans avoir besoin lijar entre des mains, bien qu'il soit nécessaire de procéder à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas lui-même de bois avec tendance à repelo.-Asi pour obtenir finie soyeuse il est nécessaire aussi lijar avant la dernière main- se conseille d'imprimer préalablement avec Montoxyl Fondo (Cód : 1301).-No appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort insolation- maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de sécher- ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures 80%. au Cas de teindre ce produit avec Montotinte Universel o a mano para conseguir una buena penetración en el substrato.-Puede aplicarse sin necesidad de lijar entre manos, aunque es conveniente proceder a un suave lijado con el fin de garantizar una perfecta adherencia y sobre todo en el caso de maderas con tendencia a repelo.-Asi mismo para obtener un acabado sedoso es conveniente también lijar antes de la última mano.-Se aconseja imprimir previamente con Montoxyl Fondo (Co'd : 1301).-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolation.-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.-No aplicar con humididades relativas superiores al 80%. Caso de tinter este producto con Montotinte Universal o con el Sistema Cromiservice, utiliser cette tinción comme fonds, en suivant le sens des veines et en le diluant convenablement. Homogénéiser régulièrement pendant le processus de de celui peint teint augmente considérablement sa résistance aux U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse, rouleau ou pistolet Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di		Barniz Sintético Univ. Satinado Color
Bois pore fermé			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color

BARNIZ SINTETICO UNIVERSAL SATINADO



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.125 L

Bases: 0.375 L, 0.75 L, 4 L