

Fecha de Alta

12-01-2017

Versao

4 - 16/08/2021



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LINHA RESTAURACION

DESCRIÇÃO E TIPO

Imunizador de madeiras. Tratamento do caruncho com certificado de eficácia. Uso preventivo. Proteção contra fungos destruidores de madeira. Amplo espectro, para a conservação da madeira. Para madeiras novas e usadas, sem contato com o solo e com a água. Em todos os casos é necessário cobrir com um produto de acabamento.

USOS

- Exterior/Interior
- Para a protecção de qualquer tipo de madeira, especialmente no exterior.
- Em madeiras novas e usadas. Especialmente adequado para aplicações externas.
- Exterior, em madeiras sujeitas à classe de risco 3.

Madeira antes de envernizar

Melhora a aderência das camadas posteriores

Tratamento da madeira

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Tratamento da madeira superficial contra o bicho da madeira

Uso ambiental: Exclusivamente por pessoal especializado

Para uso do publico em geral

PROPRIEDADES

- Aplicabilidade ideal
- Fungicida, eficaz contra o fungo azulado em coníferas.
- Excelente resistência à intempérie.
- Atraza a putrefacção. Prevenindo o ataque de bolores ou fungos e insectos
- REGISTRO Nº: PT/DGAV ARMPB08-15/2020 & -16/2020
- Em caso de acidente consultar o serviço medico de Centro de Informação Antivenenos (CIAV): 800 250 250
- EN 113: Determinação do limiar de eficácia contra fungos basidiomicetos, após teste de envelhecimento por evaporação EN 73 e lavagem EN 84
- EN 118 Determinação da eficácia preventiva contra cupins do género reticulitermes, juntamente com envenenamento por evaporação de acordo com a EN73 e por lavagem de acordo com a EN 84
- EN 152 Determinação da eficácia preventiva contra o azulamento
- EN 46: Determinação da eficácia contra insetos após teste de envelhecimento por evaporação EN 73 e lavagem EN 84

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ANTICARCOMA KLEARXYL DI
Acabamento	Transparente
Peso especifico	0,78± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	8± 1
Sólidos em peso	8± 1
Rendimento aprox. por demão	3-5 m ² /L

Secagem tacto	(20°C, HR: 60%): 30-60 min
Repintado	(20°C, HR: 60%): 24 horas
Cores	Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Sobre madeira não contaminada utilizável como preventivo (Ver em Características Técnicas).

Fecha de Alta

12-01-2017

Versao

4 - 16/08/2021

Lacas e vernizes poliuretano

MAX	Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di	Productos familia 5 Gama Madera	Productos familia 5 Gama Madera
STD	Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di		Productos familia 5 Gama Madera

Lacas e vernizes celulósicos

MAX	Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di	Productos familia 5 Gama Madera	Productos familia 5 Gama Madera
STD	Decapar, Lijar, Anticarcoma Klearxyl di		Productos familia 5 Gama Madera

Esmaltes e vernizes sintéticos

MAX	Decapar, Lijar y Anticarcoma Klearxyl di	Productos familia 5 Gama Madera	Productos familia 5 Gama Madera
STD	Decapar, Lijar y Anticarcoma Klearxyl di		Productos familia 5 Gama Madera

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 2.5 L