

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LIGNE POLIURETANOS 1 COMP. (SUELOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis de polyuréthane monocomposant, qui durcit avec l'humidité de l'environnement. Donne des finitions très dures et haut brillant.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Parquet

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pénétrant
- Transparence

Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact

Polir, s'il s'est écoulé plus de 12 heures entre deux couches

- Résistance chimique

- Application facile

Séchage rapide

- Pouvoir couvrant
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE
Aspect	Très Brillant
Densité	1 ± 0,05 kg/l
Viscosité	100 +/- 25 KU
Extraits secs en volume	54 ± 1
Extraits secs en poids	60 ± 1
COV	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 495,39 g/l
Rendement approximatif par couche	11-17 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1 h. Ponçè: 12 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 1-3 h. Dureté totale : 7 días
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
2. Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 12%.
3. Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
4. Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des assemblages
5. Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'

une brosse ou de tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec un produit qui se dilue avec white spirit, essence de térébenthine, ou solvants pour synthétiques et gras, on doit éliminer avec décapant universel ou par moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois net.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du solvant polyuréthane), ponçer pour dépolir, éliminer la poussière par brosse et vernir.
- En tout cas vérifier l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant l'entretien ont été utilisés des produits domestiques à base de silices / silicone, il est nécessaire de rayer le bois jusqu'à leur élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.

- Diluer adéquatement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le substrat. Sur les fonds très poreux ou très lisses ou les bois très durs il est recommandé d'augmenter la dilution de la première couche avec Dissolvant Polyuréthane 1410.
- Ne jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 100 microns par couche.
- Il peut être appliqué sans avoir besoin de ponçer entre des couches, bien qu'il soit nécessaire de procéder à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas de bois avec tendance au rejet.
- Le ponçage entre les couches doit se faire toujours après avoir attendu minimum 12 heures après application de la dernière couche.
- De même pour obtenir une finition avec un tact excellent il est nécessaire de ponçer avant la dernière couche.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures au 80%.
- Le produit étant réticulable, une fois ouvert il doit être utilisé immédiatement car l'humidité ambiante provoque un durcissement de ce dernier.
- Avant d'appliquer vérifier que le produit est totalement transparent.
- Sur les bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre bien dans le pore. On évitera ainsi la possible formation de bulles.
- Respecter le temps minimal d'attente entre des couches pour éviter des problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1410

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-10%
Turbo basse pression	0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	decapar+Barniz Parquet Poliurtano diluido	Barniz Parquet Poliurtano diluido	
STD			Barniz Parquet Poliurtano
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Barniz Parquet Poliurtano diluido	Barniz Parquet Poliurtano diluido	
STD			Barniz Parquet Poliurtano
Bois intérieur			

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE

MAX Montopol, Fondo Barniz Parquet
Poliurtano diluido

Barniz Parquet Poliurtano diluido

STD

Barniz Parquet Poliurtano

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L