



**FAMILLE** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LIGNE** FONDOS NITRO PIGMEN. (L. Y P.)

## DESCRIPTION ET NATURE

Laque nitrocelulósica tapaporos blanche, excellente blancheur et pouvoir de remplissage, application facile, rapide séché et facilité de ponçage

## DESTINATION

Intérieur

Applicable sur bois massif

Neuf

Fond pour les meubles laqués de tous les types pour l'intérieur

Fond idéal pour repeindre avec de la nitrocellulose

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par Directive 2010/75 Chapitre V.

## PROPRIÉTÉS

- Grande puissance de remplissage, compte tenu de sa haute teneur en solides.
- Grande puissance de pénétration dans le support.
- Ponçage facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Facilité d'application

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOLAC FONDO BLANCO CM-55
Rapport de mélange	Monocomponente
Densité	1,21 ± 0,05 kg/l
Viscosité	146 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	33 ± 1
Extraits secs en poids	53 ± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C, HR:60%): 10-15 minutes (selon le grammage appliqué)
Recouvrable / doublage	1-2 heures (selon le grammage appliqué)

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Bois nouveaux
- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à 12%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.
- Imprimer avec des produits recommandés

### Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :
- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent s'éliminer par Decapante Universel ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.
- En cas de doute éliminer le vernis précédent.

- S'il est appliqué sur le vernis nitrocelulósico ou le polyuréthane, lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Diluer adéquatement la première main pour obtenir une bonne pénétration dans le substrat. - Sur les fonds très poreux ou très lisses il est recommandable d'augmenter la dilution
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à à ceux indiqués dans le paragraphe rendement.
- Lijar entre des mains toujours.
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte insolation.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de de séché.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures au 75-80%. un excès d'humidité peut produire blanqueados
- Sur les bois poreux diluer le produit
- Respecter le temps minimal entre des mains pour éviter décalés.
- Appliquer préférentiellement sur tout produit de la gamme MONTOLAC FONDS

### Diluant d'application et de nettoyage

Dilution de solvant: Solvant Nitro 1407 Diluant lent dilution: diluant antivelo 1415 Nettoyage au solvant: Nettoyage au solvant 1406, Solvent Nitro 1410

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-30% aprox.
Rouleau	15-30% aprox.
Pistolet air less	15-30% aprox.
Pistolet air mix	15-30% aprox.
Pistolet aérogaphe	15-30% aprox.

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

## FORMAT

0.75 L, 5 L, 25 L