

# MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-70



**FAMILIA** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** LACAS NITRO PIGMENTADAS

## DESCRIÇÃO E TIPO

Laca nitrocelulósica de acabamento acetinado, de cor branca, de secagem rápida e com um elevado conteúdo de sólidos, para uso em interiores.

## USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capitulo V.

## PROPRIEDADES

- Secagem rapido
- Boa capacidade de cobertura

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-70
Peso especifico	1,07± 0,05 kg/l
Viscosidade	105 +/- 30 SG
Sólidos em volume	27± 1
Sólidos em peso	42± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeiras novas:

- Aplicar sobre madeiras isoladas com fundos de poliuretanos da Gama Montopol.
- Aplicar sobre madeiras isoladas com fundos celulosicos (nitro) da gama Montolac.
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possiveis restos de cola, provenientes da montagem e falhas da maquinagem.
- Aplicar depois de conseguida uma absorção uniforme da superficie.

### Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com vernizes diluiveis com white spirit, aguarrás, análogo á aguarrás ou a diluentes para sintéticos, devem eliminar-se através de decapante universal ou através de meios mecanicos, até chegar á madeira nova, tratando-a como nas alineas anteriores.
- Se forem aplicadas sobre verniz de poliuretano, lixar para abrir o poro, eliminar o pó resultante utilizando escovagem e envernizar de novo.
- Em qualquer caso comprovar a aderência sobre o verniz anterior e em caso de duvida elimina-lo.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos á base de silicones é conveniente uma limpeza profunda até total remoção dos silicones.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.

# MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-70

- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas calor forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 70-80%. Um excesso de humidade pode produzir oxidação-
- Sobre madeiras porosas, diluir o produto para que este penetre no suporte, eliminando-se assim a formação de bolhas.
- Respeitar o tempo mínimo de secagem entre demãos para evitar empolamentos e ataques com decapagem á superficie.
- Respeitar o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

## Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação      Diluição orientativa

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

5 L, 25 L