

501530

Fecha de Alta

22-09-2008

Versao

8 - 20/08/2024

MONTOLAC BRILLO TRANSP. CM-40




FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA MUEBLE (LACAS NITRO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz nitrocelulósico com acabamento transparente brilhante, secagem rápida, elevada dureza e excelente toque.

USOS

Interior

Madeira com primário aplicado

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Repintável com celulósicos

Secagem rápido

Sem cheiro quando seca

Acabamento estético muito decorativo

Facil de aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOLAC BRILLO TRANSP. CM-40
Proporção de mistura	Monocomponente de secado físico
Acabamento	Brilho
Peso específico	0,89± 0,05 kg/l
Viscosidade	44 +/- 15 SG
Sólidos em volume	20± 1
Sólidos em peso	25± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	10-20min
Repintado	(20°C HR:60%): 1-2h
Cores	<ul style="list-style-type: none"> - Transparente - Base (CM-40 TR - BL)
	Cartela de cores Revestimento NCS, Ral e Wood 100 (ver base de dados do Sistema Tintométrico)

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Novas madeiras:
- Aplicar sobre madeira ancorada com Primer PU da Gama Montopol
- Aplicar sobre madeira ancorada com Primer NC da Gama Montolac
- Com lixa de 240 ou superior e em até 24 horas após a aplicação do primer
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola em montagens e erros de usinagem.
- Aplicar uma vez obtida uma absorção uniforme da base.

Restauração e manutenção

- Madeira envernizada ou pintada:
 - Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova, tratando-a como no anterior seção.
 - Se aplicado sobre verniz poliuretano, lixar para abrir os poros, retirar o pó resultante e envernizar novamente.
 - Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
 - Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável eliminá-los completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.
- Pelo menos 20% de Solvente Nitro 1407 é essencial para aplicação por pulverização,
- Viscosidade de aplicação da pulverização inferior a 16" em CF4.
- Sobre fundos muito porosos ou muito lisos é aconselhável aumentar a diluição.
- Nunca devem ser aplicadas espessuras de demão superiores a 120 g/m² húmidas por demão.
- Sempre lixe entre demãos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75-80%.
- Em ambientes úmidos, diluir com mistura de Nitro Solvent 1407: Antivelo Solvent 1415 (5:1)
- O excesso de umidade pode causar "branqueamento".
- Em madeiras porosas diluir o produto.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.
- Aplicar preferencialmente sobre qualquer produto da linha MONTOLAC FONDO TR.
- Para móveis com cores opacas é preferível ancorar com CM-50 ou CM-55 na cor branca, ou cores semelhantes ao acabamento final.
- Evitar o uso em superfícies que exijam boa resistência química: cozinhas, bancadas, bares, etc.

Diluente para diluição e limpeza

Diluente 1407

Metodo de aplicacão

Pistola air mix

Diluição orientativa

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.23 mm)

Pistola aerográfica

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

Brocha, rolo

15 - 30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	Gama Montopol Fondo TR + Catalizador MS		Montolac Brillo TR CM-40
STD	Gama Montolac Fondo TR	Gama Montolac Fondo TR	Montolac Brillo TR CM-40
Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.			
MAX	Gama Montopol Fondo BL + Catalizador MS		Montolac Brillo Tintada CM-40
STD	Gama Montolac Fondo BL	Gama Montolac Fondo BL	Montolac Brillo Tintada CM-40

SEGURANÇA

501530

Fecha de Alta

22-09-2008

Versao

8 - 20/08/2024

MONTOLAC BRILLO TRANSP. CM-40

MONTO
profesional

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 5 L, 25 L