



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE FONDOS POLIU. PIGME. (L. Y P.)

DESCRIPTION ET NATURE

Fonds polyuréthane, bouche pores blanc à deux composants, important pouvoir couvrant, facile et de fixation rapide.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Confort d'application
- Haut contenu de solides
- Dureté
- Élasticité
- Pénétrant
- Pouvoir de remplissage
- Séchage rapide
- Poli rapide
- Sans odeur une fois sec
- Recouvrable avec : Nitrés
- Protège le bois naturel ou teinté
- N'obture pas le papier de verre une fois sec
- Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO BLANCO 50
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat MS) ; PESO: 2.3+1
Aspect	Mat
Densité	1,23± 0,05 kg/l
Viscosité	178 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	41± 1
Extraits secs en poids	59± 1
Rendement approximatif par couche	8-10 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20 min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Couleurs NCS, Ral, Montoxyl, bois 75, 2024, 720 voir système tintométrique
Lavable	Lijado: 10-24 h

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs:

- Le support doit être exempt de tout reste de produits bizarre et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois d'une teneur en humidité inférieure à 12%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs

Fecha de Alta

08-10-2008

Versión

7 - 25/06/2021

- Ponçer et éliminer les possibles restes de colle
- Si le bois présente des signes de vieillissement on doit préalablement ponçer et éliminer la poussière au moyen d'une brosse ou autre

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints:

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec white spirit, essence de térébenthine, ou solvants pour synthétiques et gras on doit les éliminer soit avec décapant universel ou soit par moyen manuel jusqu'à arriver au bois net.
- En cas de doute éliminer le vernis ou la laque.
- Si on l'applique sur authentique polyuréthane (pour dilution on recommandera solvant au polyuréthane), ponçer pour ouvrir le pore, éliminer toute poussière par brossage.
- Dans n'importe quel cas : vérifier l'accroche sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant le nettoyage quotidien on a utilisé des produits à base de silices il est nécessaire rayer le bois jusqu'à leur complète élimination.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Mélanger le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Mélanger sans modifier les proportions en aucune circonstance.
- Ne jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 140 g / m2 humides par couche.
- Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, avant de procéder à la couche de finition, bien qu'il soit conseillé de procéder à un ponçage doux afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois à tendance à repousser.
- Poncez toujours avant d'appliquer le vernis de finition.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80% .- Avant de mélanger, vérifier que le MONTOPOL MS CATALYST est complètement transparent.
- Sur bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre dans les pores et élimine la formation éventuelle de bulles.
- Ponçer et éliminer d'éventuels restes de colle dans les assemblages et les échecs d'usinage.
- Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.
- Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1410, solvant de nettoyage 1406

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Pistolet air less	5-10%
Pistolet air mix	5-10%
Pistolet aérographe	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Montopol fondo blanco 50+Cat. MS	Montopol fondo blanco 50+Cat. MS	Gama Montopol
STD			
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+Montopol fondo blanco 50+Cat. MS	Montopol fondo blanco 50+Cat. MS	Gama Montopol
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol fondo blanco 50+Cat. MS	Montopol fondo blanco 50+Cat. MS	Gama Montopol
STD			

501600

Fecha de Alta

08-10-2008

Versión

7 - 25/06/2021

MONTOPOL FONDO BLANCO 50 MS



SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 25 Kg