



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE FONDOS POLIU. PIGME. (L. Y P.)

DESCRIPTION ET NATURE

Polyuréthane fonds blanc, de deux composants, pour des intérieurs, caractérisé par sa réactivité importante, attachement, pouvoir de remplissage et lijabilidad. Souligner sa excellente relation qualité prix

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Confort d'application
- Dureté
- Élasticité
- Pénétrant
- Pouvoir de remplissage
- Séchage rapide
- Poli rapide
- Sans odeur une fois sec
- Recouvrable avec : Nitrés
- Recouvrable avec Montosintetic, Marisma, Luxatin
- N'obture pas le papier de verre une fois sec
- Recouvrable avec polyuréthane et email synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO BLANCO 49
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat MS) ; PESO: 2.3+1
Aspect	Lisse
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	180 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	42± 1
Extraits secs en poids	59± 1
Rendement approximatif par couche	8-10 m ² /L
Séc au touché	(20 ° C RH: 60%): 15-20 min. Ponçage: 4 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Couleurs NCS, Ral, Montoxyl, Madera 75, 2024, 720 voir la base de données du système de teinture

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois nouveaux:

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à 20%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.

Fecha de Alta

28-06-2006

Versión

4 - 16/06/2023

- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et éliminé la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

Restauration et entretien

Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec des vernis ou des peintures qui sont diluées avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine Semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent s'éliminer par Decapante Universel ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijara pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Décaler les produits jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Mélanger sans modifier les proportions sous aucun concept de la partie A (MOTOPOL FONDS) et de la partie B (CATALYSEUR MONTOPOL)
- On ne doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 140 g/m2 humides par main.
- Il peut être appliqué sans avoir besoin lijara entre des mains, bien qu'il soit nécessaire de procéder au moins à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas de bois avec tendance au repelo.
- Lijara toujours entre des mains et avant d'appliquer surtout celui fini
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte insolation.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de de séché.
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures au 80%
- Avant d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR MONTOPOL soit totalement transparent.
- Sur les bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre dans le pore et on élimine la possible formation de bulles.
- Respecter le temps minimal entre des mains pour éviter décalés.
- Respecter le temps maximal entre des mains pour éviter des problèmes d'attachement.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant polyuréthane 1410, solvant de nettoyage 1406

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-15%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien extérieur			
MAX	Montopol fondo blanco 49+Cat. MS	Montopol fondo blanco 49+Cat. MS	Gama Montopol Pigmentado + Cat. NA
STD			
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+Montopol Fondo Blanco 49+Cat. MS	Montopol Fondo Blanco 49+Cat. MS	Gama Montopol Pigmentado + Cat. NA
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montopol fondo blanco 49+Cat. MS	Montopol fondo blanco 49+Cat. MS	Gama Montopol Pigmentado + Cat. NA

STD**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 Kg, 25 Kg