

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE ACABADOS POLIU. TRA. (L. Y P.)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane transparent à deux composants, pour un aspect mat ; toucher, dureté et nivellement excellents.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Bois avec fond et ponçage

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Confort d'application
- Dureté
- Élasticité
- Pouvoir de remplissage
- Transparence
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Toucher lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Mat
Densité	0,94± 0,05 kg/l
Viscosité	22 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	32± 1
Extraits secs en poids	38± 1
Rendement approximatif par couche	12-20 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-30 min.
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Couleurs	Charte bois-100, NCS, Ral ; Montoxyl, Bois-75, 2024, 720, voir la base de données du système teintométrique.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois neufs :
- Appliquer sur des bois imprimés aux polyuréthanes Fondo de la gamme Montopol
- Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers et/ou de résidus.
- Appliquer sur des bois au taux d'humidité inférieur à 20 %.
- Appliquer sur des bois sains et secs, bien dégraissés et sans poussière.
- Poncer et éliminer les restes de colle éventuels aux assemblages et défauts d'usinage.
- Appliquer après avoir obtenu une absorption uniforme du fond polyuréthane.

Restauration et entretien

- Bois vernis ou peints :
- S'ils ont été vernis à l'aide de produits se diluant avec du white spirit ou équivalent, ou avec des solvants pour synthétiques

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS

et graisses, ceux-ci doivent être éliminés avec un décapant universel ou par des procédés mécaniques, jusqu'à retrouver un bois neuf qui sera ensuite traité comme indiqué plus haut.

- En cas d'application sur du véritable vernis polyuréthane (pour sa dilution, le solvant polyuréthane est recommandé), poncer pour ouvrir les pores, éliminer la poussière par brossage et revernir.
- Dans tous les cas, vérifier l'adhérence sur le premier vernis et l'éliminer en cas de doute.
- Si des produits de nettoyage domestiques à base de silicones ont été utilisés pendant l'entretien, il convient de décapier le bois à la spatule jusqu'à élimination totale

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Mélanger sans jamais modifier les proportions recommandées.
- Bien diluer et laisser reposer quelques minutes
- Ne jamais appliquer de couches d'une épaisseur supérieure à 130 g/m² humides par couche.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.
- Avant de réaliser le mélange, vérifier que le CATALYSEUR est totalement transparent.
- Sur des bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre les pores et éliminer la formation éventuelle de bulles.
- Respecter le temps minimum entre chaque couche pour éviter les imperfections.
- Respecter le temps maximum entre chaque couche pour éviter les problèmes d'adhérence.

Diluant d'application et de nettoyage

Polyuréthane 1410, solvant nettoyage 1406

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0%
Pistolet air mix	0%
Pistolet aérographe	0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Gama Montopol fondo transparente+Cat.	Gama Montopol fondo transparente+Cat.	montopol transparente mate 20+Cat.
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Gama Montopol fondo transparente+Cat.	Gama Montopol fondo transparente+Cat.	montopol transparente mate 20+Cat.
STD			
Bois pore fermé			
MAX	Decapar+Gama Montopol fondo transparente+Cat.	Gama Montopol fondo transparente+Cat.	montopol transparente mate 20+Cat.
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

501614

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

13 - 25/06/2021

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS

MONTÓ
profesional

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

FORMAT

5 L, 25 L