

501614

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

14 - 20/08/2024

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS




FAMILIA

MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA

MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRÍCÃO E TIPO

Verniz de poliuretano transparente de dois componentes, para acabamentos mate, com excelente tacto, dureza e nivelamento.

USOS

Interior

Madeira

Madeira com fundo e lixa

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal
Dureza
Elasticidade
Poder de enchimento
Transparéncia
Secagem rápida
Sem cheiro depois de seco
Toque suave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20
Proporção de mistura	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Tempo de vida da mistura	(20°C HR: 60%): 8 h
Acabamento	Mate
Peso específico	0,94± 0,05 kg/l
Viscosidade	22 +/- 10 SG
Sólidos em volume	32± 1
Sólidos em peso	38± 1
Rendimento aprox. por demão	12-20 m ² /L
Secagem tacto	15-30min
Repintado	2-24h
Cores	- Transparente. Utilize o MS Catalisador. - Base Montomix (TR 20 - BL 60). Use o Catalisador NA. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

- Aplicar sobre madeira preparada com poliuretanos Montopol Range Primer
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola em montagens e erros de usinagem.
- Aplicar uma vez obtida uma absorção uniforme do primário poliuretânico.

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos e graxas, deverão ser removidos com Decapante Universal ou por meios mecânicos, até atingir madeira nova, tratando-a como na seção anterior .
- Se aplicado sobre verniz de poliuretano autêntico (recomenda-se solvente de poliuretano para diluição), lixar para abrir os poros, escovar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável esfaquear a madeira até a sua completa remoção.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mixa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções recomendadas em nenhuma circunstância.

Dilua adequadamente e deixe descansar por alguns minutos.

Espessuras de demão superiores a 130 g/m2 úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%

Antes de misturar, verifique se o CATALISADOR está completamente transparente.

Em madeira porosa, diluir o produto para que penetre nos poros e elimine possíveis formações de bolhas.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluente para diluição e limpeza

Diluente 1410

Metodo de aplicação

Diluição orientativa

Trincha	0%
Rolo	0%
Pistola air less	0-5%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	5-15%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

Madeira nova / velha interior

MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol TR Mate 20 + Catalizador MS
STD			

Madeira envernizada poro aberto

MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol TR Mate 20 + Catalizador MS
STD		

Madeira poro fechado

MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol TR Mate 20 + Catalizador MS
STD			

Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.

MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	BASE TR Mate 20 Tintada + Catalizador NA
STD			

501614

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

14 - 20/08/2024

STD

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 20 MS

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L, 25 L