



**FAMILIA** TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** ACABADOS POLIU. PIG. (L. Y P.)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Poliuretano de dois componentes com acabamento branco fosco. Excelente brancura, cobertura, toque e nivelamento. Resistente ao amarelecimento.

## USOS

Interior  
Tratamento da madeira  
Madeira com fundo e lixa  
Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

## PROPRIEDADES

- Aderência
- Aplicabilidade ideal
- Alto teor em sólidos
- Dureza
- Elasticidade
- Secagem rápida
- Sem cheiro depois de seco
- Boa cobertura
- Boa brancura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO MATE 59
Proporção de mistura	V: 2(Mpol)+1(Cat NA) P: 2.5+1
Tempo de vida da mistura	4 h
Acabamento	Mate
Peso específico	1,16± 0,05 kg/l
Viscosidade	220 +/- 20 SG
Sólidos em volume	44± 1
Sólidos em peso	59± 1
Rendimento aprox. por demão	10-14 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20 °C HR: 60 %): 15-20 min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Coors	NCS, cores do gráfico Ral (consulte o banco de dados do Tinting System)

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo de humidade inferior a 12%.
  - Aplicar sobre fundo recomendado

### Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Em caso de dúvida eliminar o verniz, laca ou esmalte existente.

- Aplicar sobre fundo recomendado.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Mexa o produto até sua homogeneização perfeita.
- Misturar sem modificar as proporções em nenhuma circunstância.
- Espessuras de demão superiores a 130 g / m2 úmida nunca devem ser aplicadas por demão.
- Sempre lixe antes de aplicar o verniz de acabamento.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a forte luz solar.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com umidade relativa superior a 80%.
- Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL NA CATALYST está totalmente transparente.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.
- Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

### Diluyente para diluição e limpeza

Solvente PU 1410, solvente de limpeza 1406

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Pistola air less	5-10%
Pistola air mix	5-10%
Pistola aerográfica	0-20%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira pintada ou envernizada ( poro fechado ) interior</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Montopol fondo+Cat. MS	Montopol fondo+Cat. MS	Montopol blanco mate 59+Cat. NA
<b>STD</b>	Decapar+Montopol fondo+Cat. MS		Montopol blanco mate 59+Cat. NA
<b>Madeira interna (poros fechados)</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo Blanco + Cat. MS	Montopol Fondo Blanco + Cat. MS	Montopol Blanco Mate 59+Cat. NA
<b>STD</b>	Montopol Fondo Blanco + Cat. MS		Montopol Blanco Mate 59+Cat. NA

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg