

MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE POLIURETANOS PIGMENTADOS

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane transparent à deux composants, pour finitions satinées, avec un excellent toucher, dureté et séchage rapide. Il se distingue par son rapport qualité / prix et son séchage rapide.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Confort d'application
- Haut contenu de solides
- Dureté
- Élasticité
- Pouvoir de remplissage
- Transparence
- Séchage rapide
- Toucher lisse
- Sans odeur une fois sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Satiné
Densité	0,92± 0,05 kg/l
Viscosité	35 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	26± 1
Extraits secs en poids	31± 1
Rendement approximatif par couche	12-20 m ² /L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 15-30 min

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 2-24 h

Couleurs Translucide

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois nouveaux :

- Appliquer sur les bois imprimados avec des polyuréthanes Fonds de la Gamme Montopol
- Le support doit être exempt produits étrangers et/ou résidus
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à 20%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle, dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Appliquer une fois obtenue une absorption uniforme du fonds polyuréthane.

Restauration et entretien

Bois vernis ou pintades :

MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS



- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine semblable óodisolventes pour synthétiques et gras doivent être éliminés au moyen decapante d'universels ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau en la traitant comme dans le paragraphe précédent.
- S'il est appliqué sur le vernis polyuréthane (dans votre dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant) lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant votre maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à votre élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Décaler le produit jusqu'à votre parfaite homogénéisation
- Mélanger sans modifier les proportions sous aucun concept de la partie A (MONTOPOL SATINADO Ms-30) et de la partie B (CATALYSEUR MONTOPOL Ms).
- No on doit jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 120 g/m2 humides par main.
- Ne pas appliquer le produit à des températures importantes ni sur les surfaces exposées à fort insolation.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de sécher
- Ne pas appliquer avec des humidités relatives supérieures au 80%.--Antes d'effectuer le mélange vérifier que le CATALYSEUR MONTOPOL MS soit enveloppe.
- Dépasse totalement des bois poreux diluer le produit pour qu'il pénètre dans le pore et on élimine la possible formation de bulle.
- Respecter le temps minimal entre des mains pour éviter removidos.
- Respecter le temps maximum entre des mains pour éviter des problèmes d'attachement.

Diluant d'application et de nettoyage

Disolvente Poliuretano 1410

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-20%
Turbo basse pression	0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois			
MAX	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Montopol Satinado Transparente +Catalizador MS
STD			
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Montopol Satinado Transparente +Catalizador MS
STD			
Bois pore fermé			
MAX	Decapar+ Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Montopol Satinado Transparente +Catalizador MS
STD			

SÉCURITÉ

501623

Fecha de Alta

28-06-2006

Versión

1E - 25/06/2021

MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS



Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

5 L, 25 L