

MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA POLIURETANOS PIGMENTADOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz de poliuretano transparente de dois componentes, para acabamentos satinados de excelente toque, dureza e secagem rápida.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capitulo V.

PROPRIEDADES

- Aplicabilidade ideal
- Alto teor em sólidos
- Dureza
- Elasticidade
- Poder de enchimento
- Transparência
- Secagem rápida
- Toque suave
- Sem cheiro quando seca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29
Proporção de mistura	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Tempo de vida da mistura	8 h
Acabamento	Acetinado
Peso específico	0,92± 0,05 kg/l
Viscosidade	35 +/- 10 SG
Sólidos em volume	26± 1
Sólidos em peso	31± 1
Rendimento aprox. por demão	12-20 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-30 min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Cores	Translucido

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Madeiras novas:
- Aplicar sobre madeiras tratadas com poliuretanos fudo (tapa poros) da gama Montopol.
- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possiveis restos de cola nas esquinas e falhas das máquinas.
- Aplicar depois de se conseguir uma absorção uniforme do tapa poros poliuretano.

MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS

Restauração e manutenção

- Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram previamente envernizadas com vernizes que diluem com white spirit, aguarrás, simil de aguarrás ou diluentes para sintéticos, devem-se eliminar utilizando decapagem com decapante universal ou utilizar meios mecanicos e proceder como se fosse madeira nova.

- Se aplicado sobre verniz de poliuretano (para a sua diluição recomenda-se diluente poliuretano), lixar para abrir o poro, eliminar o pó produzido utilizando escovagem e reenvernizar.

- Em qualquer caso comprovar a aderência sobre o verniz anterior e em caso de duvida elimina-lo.

- Se durante a sua manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos á base de silicones é conveniente limpar a madeira até a sua total eliminação.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto perfeita homogeneização.

- Misturar sem modificar as proporções em hipótese alguma da parte A (MONTOPOL SATINADO MS-29) e da parte B (CATALIZADOR MONTOPOL MS).

- Nunca aplicar espessuras de camada superiores a 120 g/m2 humidos por demão.

- Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superficies expostas a forte calor.

- Mater as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

- Antes de realizar a mistura comprovar que o CATALIZADOR MONTOPOL - MS está totalmente transparente.

- Sobre madeiras porosas diluir o produto para que penetre no poro e se elimine a possibilidade de formação de borbulhas.

- Respeitar o tempo minimo entre demãos para evitar empolamentos.

- Respeitar o tempo maximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Disolvente Poliuretano 1410

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	0-20%
Turbo de baixa pressão	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Montopol Satinado Transparente +Catalizador MS
STD			
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Montopol Satinado Transparente +Catalizador MS
STD			
Madeira poro fechado			
MAX	Decapar+ Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Gama Montopol fondo trans. + Catalizador MS	Montopol Satinado Transparente +Catalizador MS
STD			

501623

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

1E - 25/06/2021

MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS

MONTO
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L, 25 L