



FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA ACABADOS POLIU. PIG. (L. Y P.)

DESCRIÇÃO E TIPO

Acabamento poliuretano bicomponente branco brilhante, de excelente alvura, fácil aplicação, nivelamento e brilho.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

- Aderência
- Não fica amarelo
- Aplicabilidade ideal
- Dureza
- Elasticidade
- Poder de enchimento
- Secagem rápida
- Sem cheiro depois de seco
- Boa capacidade de cobertura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO BRILLO 80
Proporção de mistura	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Tempo de vida da mistura	2h
Acabamento	Brilho
Peso específico	1,22± 0,05 kg/l
Viscosidade	180 +/- 30 SG
Sólidos em volume	41± 1
Sólidos em peso	57± 1
Rendimento aprox. por demão	12-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-30 min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Cores	NCS, cores Ral, consulte o banco de dados do sistema de tingimento

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com uma percentagem de humidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeiras em bom estado, bem desengorduradas, secas e isentas de poeira.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas uniões e falhas da madeira.
- Se a madeira apresenta sinais de envelhecimento, lixar previamente eliminando a poeira com a ajuda de uma escova ou de qualquer outro meio mecânico.

Fecha de Alta

14-10-2008

Versao

1C - 20/06/2023

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se as madeiras foram envernizadas com vernizes que se dissolvem com white spirit, aguarrás ou produtos similares, ou dissolventes para sintéticos e oleosos eliminar o verniz com a ajuda de um decapante universal ou utilizando meios mecânicos, até chegar à madeira nova.
- Em caso de dúvida, eliminar o verniz, a laca ou o esmalte velhos.
- Se se aplica sobre autêntico verniz de poliuretano (na sua diluição recomendar-se-á dissolvente de poliuretano), lixar para abrir os poros, eliminar o pó produzido com uma escova e envernizar de novo.
- Comprovar sempre a aderência do produto sobre o verniz anterior. Em caso de dúvida, eliminar o verniz anterior.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos à base de silicões, é conveniente desbastar a madeira até à sua total eliminação.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Remover o produto até conseguir uma perfeita homogeneização.
- Misturar sem alterar as proporções sob nenhum conceito.
- Nunca aplicar camadas com uma espessura superior a 130 g/m² húmidos por demão.
- Lixar sempre antes de aplicar o verniz de acabamento.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas a forte insolação.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com uma humidade relativa superior a 80%.
- Antes de preparar a mistura, comprovar que o CATALISADOR MONTOPOL NA esteja totalmente transparente.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas uniões e falhas mecânicas.
- Respeitar o tempo mínimo entre demãos para evitar remover o verniz.
- Respeitar o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Disolvente 1410, Disolvente limpeza 1406

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0 - 10%
Rolo	0 - 10 %
Pistola air mix	5 - 10%
Pistola aerográfica	5 - 20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Montopol Blanco Brillo 80 + Cat. NA
STD			
Madeira interior			
MAX	Gama Montopol Fondo Blanco + Cat MS	Gama Montopol Fondo Blanco + Cat MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Cat. NA
STD			

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

501661

Fecha de Alta

14-10-2008

Versao

1C - 20/06/2023

MONTOPOL BLANCO BRILLO 80 NA

MONTÓ
profesional

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropiada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg