

Fecha de Alta

09-01-2018

Versao

6 - 09/03/2022


**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LINHA** MULTIADHERENTE (IMPRIMACIONES)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Imprimação universal, multi-aderente e monocomponente para a maioria de suportes. Antioxidante e de secagem rápida. Repintável com plásticas, esmaltes, poliuretanos, epóxis...

## USOS

Exterior / Interior

Superfícies de obra: gesso, cimento, betão, tijolo revestido a gesso de tipo "ladrigesso", cartão-gesso

Aço

Ferro Galvanizado

Alumínio

Cobre

Latão

PVC

Madeira, etc...

## PROPRIEDADES

- Aplicabilidade ideal
- Secagem rápida
- Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica
- Anti oxidante, Certificado por laboratório externo UNE EN ISO 9227:17
- Permite repintar com espaços longos entre demãos sem alterar as suas propriedades
- Certificado de Aderência UNE EN ISO 2409:13 por laboratório externo sobre aço, ferro galvanizado e alumínio
- Espessura recomendada: 100-150 micras húmidas (60-90 micras secas), aplicável em 1 ou 2 capas.
- Excelente aderência ao suporte.
- Repintável com a maioria das tintas, Recomendamos Montosintetic ou Luxatin para acabamentos
- Sem cheiro quando seca

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPRIMER TOTAL BLANCO
Acabamento	Semimate
Peso específico	1,24± 0,05 kg/l
Viscosidade	95 +/- 5 KU
Sólidos em volume	43± 1
Sólidos em peso	61± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):496,26 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-12 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C, HR: 60%): 30 +/- 10 min
Repintado	(20°C, HR: 60%): 2- 4 h; Em acabamentos de 2 componentes 24h. Passados 7 dias lixar suavemente.
Cores	Branco

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

O suporte deve estar isento de produtos estranhos, óxidos e ou resíduos

Aplicar sobre suportes bem desengordurados, sem pó e secos. Antes da aplicação é necessário uma limpeza prévia.

É tão importante a qualidade do pré-tratamento, como a qualidade do primário e da tinta final.

Posteriormente tratar com Montoprimer Total, seguido das tintas intermédias e de acabamento.

Fecha de Alta

09-01-2018

Versao

6 - 09/03/2022

Lixar suavemente melhora a aderência.

Metal: Desoxidar com lixa suave, desengordurar e eliminar o pó. Aplicar o produto segundo as espessuras indicadas.

PVC: Limpar, lixar suavemente e eliminar o pó. Aplicar o produto segundo as espessuras indicadas.

Madeira: Eliminar a sujidade, resinas e secreções do suporte, lixar suavemente no sentido dos veios da madeira, eliminar o pó e aplicar o produto segundo as espessuras indicadas.

No caso de madeiras de exterior aplicar uma proteção contra xilófagos, anti caruncho Klearxyl DI.

### Restauração e manutenção

Seguir as normas indicadas para suportes novos no que diz respeito á eliminação de produtos estranhos, desengorduramento, limpeza e remoção de óxidos.

Uma vez que é possível má aderência provenientes de tintas antigas já aplicadas e o primário, recomenda-se a realização de um teste de aderência. Em caso de duvida elimina-las utilizando decapagem, jacto abrasivo ou outros meios.

Posteriormente proceder como se fosse suporte novo.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Aplicar segundo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.

Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.

Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%, nem com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

Manter boa ventilação durante a secagem.

Dada a variedade de suportes e substratos, é aconselhável para suportes difíceis e problemáticos ou de duvidosa aderência, a realização de provas prévias para que seja seguro o correcto comportamento do produto.

- Para repintar com produtos à base de água, dispomos de Montoprimer Total Aqua.

- Para repintar com produtos diferentes aos recomendados será necessário realizar testes em zonas pouco visíveis ou consultar o nosso Departamento Técnico.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1403, 1405

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Pronto a usar	0

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>Obra Int/Ext</b>			
<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Ovaldine, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Ovaldine Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>Ferro, aço</b>			
<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>Ferro galvanizado</b>			
<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox

Fecha de Alta

09-01-2018

Versao

6 - 09/03/2022

**PVC**

<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon

**Aluminio**

<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.75 L, 4 L