

Fecha de Alta

26-01-2018

Versión

1 - 19/07/2018


FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MULTIADHERENTE (IMPRIMACIONES)

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire universel à l'eau, multiadhérent et monocomposant pour la majorité des supports. Antioxydant et séchage rapide. Pouvant être repeint avec des peintures vinyles, des vernis, des polyuréthanes, des époxis...

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Surfaces de maçonnerie : plâtre, ciment, béton, brique recouverte de plâtre, placoplâtre

Acier

Galvanisé

Aluminium

Cuivre

Laiton

Verre et carreau (effectuer un test d'adhérence préalable)

Bois, etc...

PVC, méthacrylate...(effectuer un test d'adhérence préalable)

PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Pénétrant

Séchage rapide

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Peut être recouvert après une longue durée sans altérer ses propriétés

Norme relative à d'adhérence UNE EN ISO 2409:13 par laboratoire externe sur acier, fer galvanisé et aluminium.

Sans odeur une fois sec

Recouvrable avec la plupart de peintures

Épaisseur recommandée : 100-150 microns humides (60-90 microns secs), applicable en 1 ou 2 couches.

Excellente adhérence au support.

Certifié Euroclases UNE EN 13501-1:07:B-s1-d0

Promoteur adhérence

Peinture d'impression universelle

Exempt d'agents aromatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Referencia Color | MONTOPRIMER TOTAL ACQUA BLANCO |
| Aspect | Satiné |
| Densité | 1,18± 0,05 kg/l |
| Viscosité | 100 +/- 15 PO |
| Extraits secs en volume | 35± 1 |
| Extraits secs en poids | 47± 1 |
| COV | Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,00 g/l |
| Rendement approximatif par couche | 10-15 m ² /L |
| Séc au touché | (20°C, HR: 60%): 30-60 min. |
| Recouvrable / doublage | (20°C, HR: 60%): 6h.peintures plastiques ; 12 h vernis, 24 h produits 2 composants. |
| Couleurs | Blanc |

PRÉPARATION DU SUPPORT

Fecha de Alta

26-01-2018

Versión

1 - 19/07/2018

Supports neufs

Le support doit être vide de produits étrangers, oxydes et/ou résidus.

Appliquer sur des supports bien dégraissés, secs et dépoussiérés. Un assainissement est nécessaire avant l'application.

La qualité du prétraitement est aussi importante que celle de l'apprêt et de la peinture.

Traiter ensuite avec Montoprimer Total Acqua, suivi des peintures intermédiaires et de finition.

Un léger ponçage améliore l'adhérence.

Métal : désoxyder avec un léger ponçage, dégraisser et dépoussiérer. Appliquer le produit selon les épaisseurs indiquées.

PVC et méthacrylate : nettoyer, poncer légèrement et dépoussiérer. Appliquer le produit selon les épaisseurs indiquées. Étant donné la variété de supports et substrats, il est conseillé d'effectuer préalablement des tests sur les supports à l'adhérence difficile ou incertaine comme dans le cas présent, afin de s'assurer de la bonne réaction du produit.

Bois : Enlever la saleté, les résines et les sécrétions du support, poncer légèrement dans le sens des veines, dépoussiérer et appliquer le produit selon les épaisseurs indiquées.

Dans le cas des bois d'extérieur, appliquer une protection contre les xylophages, Anticarcoma Klearxyl DI.

Verre et carreau : Nettoyer, teinter et dépoussiérer. Appliquer le produit selon les épaisseurs indiquées. Étant donné la variété de supports et substrats, il est conseillé d'effectuer préalablement des tests sur les supports à l'adhérence difficile ou incertaine comme dans le cas présent, afin de s'assurer de la bonne réaction du produit.

Restauration et entretien

Suivre les normes indiquées pour les nouveaux supports en ce qui concerne l'élimination de produits étrangers, le dégraissage, le nettoyage et la présence d'oxydes.

Il est conseillé d'effectuer un test préalable sur les vieilles peintures, de nature inconnue, pour vérifier l'adhérence. En cas de doute, les éliminer par décapage, sablage ou autre moyen.

Procéder ensuite comme s'il s'agissait de supports nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer et diluer, si nécessaire jusqu'à une homogénéisation parfaite.

Appliquer en suivant les indications du tableau ci-dessous.

Ne pas appliquer le produit par de fortes chaleurs, ni sur surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%, ni avec des températures inférieures à 5° C, ni supérieures à 35° C.

Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Étant donné la diversité des médias et des substrats, il est conseillé, pour les supports de problèmes difficiles ou l'adhésion douteuse, pré-tests pour assurer une bonne performance du produit.

- Pour repeindre avec des produits à l'eau, nous disposons de Montoprimer Total.

- Pour repeindre avec des produits différents de ceux recommandés, il est nécessaire de réaliser des tests dans des zones peu visibles ou consulter notre Département technique.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

| Méthode d'application | Indications de dilution |
|-----------------------|-------------------------|
| Brosse | Al uso |
| Rouleau | Al uso |
| Pistolet air less | 0-10% |
| Pistolet air mix | 0-10% |
| Pistolet aérographe | 0-10% |
| Turbo basse pression | 0-10% |

SYSTÈME

Traitement par type de support

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|---------------------------------|------------|---------------|--------|
| Supports avec moisissure | | | |

MAX

Fecha de Alta

26-01-2018

Versión

1 - 19/07/2018

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| STD | Montolimp | Montoprimer Total Acqua | Plásticas Familia 1, Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| Bois | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua | Montoprimer Total Acqua | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Montoprimer Total Acqua | | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| Chantier Int/Ext | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua diluido | Montoprimer Total Acqua | Plásticas Familia 1, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Emulsión fijadora, Fijamont | Montoprimer Total Acqua | Plásticas Familia 1, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| Fer, acier | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua | Montoprimer Total Acqua | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Montoprimer Total Acqua | | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| Acier galvanisé | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua | Montoprimer Total Acqua | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Montoprimer Total Acqua | | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| Aluminium | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua | Montoprimer Total Acqua | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Montoprimer Total Acqua | | Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| Céramique : verre et carreau | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua | Montoprimer Total Acqua | Plásticas Familia 1, Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Montoprimer Total Acqua | | Plásticas Familia 1, Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| PVC, méthacrylate | | | |
| MAX | Montoprimer Total Acqua | Montoprimer Total Acqua | Plásticas Familia 1, Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |
| STD | Montoprimer Total Acqua | | Plásticas Familia 1, Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

26-01-2018

Versión

1 - 19/07/2018

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L