

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

6 - 11/04/2024

**FAMILIA** PAVIMENTOS**LINHA** SEÑALIZACIÓN VIAL (AGUA)**DESCRIÇÃO E TIPO**

Verniz protetor semi brilho para pavimentos cimentícios, terraços,... Verniz para melhorar a resistência e brilho de tintas como o pavimont

Verniz para pavimentos em madeira

Verniz para suportes e mobiliário de madeira em geral

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Betão estampado

Betão

Argamassa de cimento

Madeira

PROPRIEDADES

- Dureza
- Proteção do suporte
- Sem cheiro depois de seco
- Resistência à abrasão, esfrega, impacto
- Anti pó
- Resistência á lavagem
- De fácil aplicação
- A água
- Secagem rapido
- Resistente U.V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ PAVIMONT ACQUA
Acabamento	Semibrilho
Peso especifico	1± 0,05 kg/l
Viscosidade	55 +/- 5 SG
Sólidos em volume	22± 1
Sólidos em peso	26± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):73,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	30-60min
Repintado	12-24h

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Construção (cimento e seus derivados)

1. Tratar do modo habitual estes suportes, eliminando salitres, excessos de humidade e efflorescências.
2. Tratar o suporte para se conseguir a porosidade adequada
3. Eliminar produtos estranhos e ou residuos

Madeira:

1. O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos
2. Aplicar sobre madeiras saudaveis, bem desengorduradas, sem pó e secas

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

6 - 11/04/2024

3. Lixar e eliminar restos e defeitos do suporte

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

Decapar, lixar e tratar como se fosse madeira nova

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Em suportes muito absorventes é aconselhável utilizar um selador / fixador antes da aplicação do Verniz Pavimont água.

A realização de provas antes da aplicação é sempre aconselhável.

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Não aplicar o produto com temperaturas extremas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.

Humidade do pavimento: máximo 4% medida a 2cm de profundidade.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação

Troncha, rolo ou pistola

Diluição orientativa

AL USO

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	BARNIZ PAVIMONT ACQUA		BARNIZ PAVIMONT ACQUA
STD	BARNIZ PAVIMONT ACQUA		BARNIZ PAVIMONT ACQUA
Cimento			
MAX	BARNIZ PAVIMONT ACQUA		BARNIZ PAVIMONT ACQUA
STD	BARNIZ PAVIMONT ACQUA		BARNIZ PAVIMONT ACQUA

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L