



FAMILLE IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRIC
LIGNE REVESTIMIENTOS LISOS

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture pour piscines semi- mat à base de résine de caoutchouc chloré. Très bonne résistance aux agents chimiques, à l' alcalinité et à l' humidité.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Ciment
Métaux légers
Appliquer sur supports de construction habituels: ciments, mortiers, ...

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Résistance aux agents atmosphériques
Bon rendement
Séchage rapide
Résistance à l'eau
Résistance à l'alcalinité
Le produit peut subir une décoloration selon le type et la concentration du désinfectant utilisé.
Autonivelant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOSPORT PISC. POSEIDON STD CLO. AZUL
Aspect	Semi-mat
Densité	1,35± 0,05 kg/l
Viscosité	80 +/- 10 KU
Extraits secs en volume	37± 1
Extraits secs en poids	61± 1
Rendement approximatif par couche	6-8 m ² /L
Séc au touché	(20° C HR: 60%): 5-20 min. Remplissage piscine après 8 jours
Recouvrable / doublage	(20° C HR: 60%): 24 h
Couleurs	Bleu 183 Blanc 102

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Mortiers de ciment :
- Attendre jusqu'à prise totale (mín 30 jours).
 - Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif. Neutraliser les surfaces alcalines.
 - Sur surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore.
 - Nettoyer le support de tout reste de produits.
 - Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
 - Passer un enduit sur les défauts du support.
 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec (MONTOLIMP).

Restauration et entretien

Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérees. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer un bon attachement.

Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles

incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.

Il n'est pas conseillé de passer cette peinture par dessus une peinture de piscines à l'eau. Passer un enduit (PLASMONT) sur les défauts du support.

Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec (MONTOLIMP).

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Appliquer sur supports bien secs.

Sur vieilles peintures, on doit vérifier l'accroche entre les différentes couches puisque les piscines se repeignent fréquemment. L'adhérence entre les dernières couches peut être plus forte que celles d'anciennes peintures sur le support et provoquer un écaillage / décroche de vieilles couches faiblement adhérentes.

Dans le cas d'avoir traité la surface avec acide chlorhydrique diluée, après l'application de cette dernière rincer abondamment avec de l'eau pour éviter un excès d'acide, puis laisser sécher.

Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.

Produit résistant au chlore et aux dérivés du chlore dans des limites de concentrations définies par le Real Decreto 742/2013, du 27 septembre.

Pour d'autres traitements (algicides, floculants...), consulter avec le fournisseur la possibilité d'utiliser le produit dans des piscines peintes.

Diluant d'application et de nettoyage

Dissolvant 1403

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	5-10%
Rouleau	5-10%
Pistolet air less	10-20%
Pistolet air mix	10-20%
Pistolet aérographe	10-20%
Turbo basse pression	5-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX			
STD	Eliminar+Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Anciennes peintures en bon état			
MAX			
STD	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Bois			
MAX		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD			Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido
Ciment			
MAX	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Supports friables			
MAX	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
STD	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
Plâtre			

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON STD CLO.

MAX

Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido

STD

Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L, 15 L