

MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA PISCINAS

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta acrílica a água para a proteção e pintura de piscinas de betão.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Piscinas

PROPRIEDADES

Nivelación

Resistencia aos agentes atmosféricos

Não propaga a chama

Não favorece a formação de algas e fungos

Resistência à água

Resistência à alcalinidade

O produto pode sofrer descoloração dependendo do tipo e concentração do desinfetante utilizado.

Boa aplicabilidade

Bom rendimento

Boa aderência

Para piscinas de água doce e salgada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA AZUL
Acabamento	Semimate
Peso específico	1,21 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	141 +/- 20 PO
Sólidos em volume	41 ± 1
Sólidos em peso	53 ± 1
Rendimento aprox. por demão	5-9 m²/L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 10-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Cores	Azul-183 e Branco 102

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (mín 30 días).
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências utilizando jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes degradados com Emulsion fijadora ou Fijamont.
7. Emassar os defeitos do suporte.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.

2. As superficies brilhantes devem matizar-se para assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve-se comprovar a solidez e a aderência da tinta. Diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4. Emassar com massa os defeitos do suporte.
5. Sobre paredes com fungos, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
 - Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
 - Acabar com uma ou mais camadas ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte.
 - Deve comprovar-se a aderência entre demãos da tinta sobre tintas velhas, uma vez que é habitual repintar-se as piscinas assiduamente, pelo que a aderência entre demãos pode ser superior á aderência das tintas antigas sobre o suporte e provocar a decapagem das camadas velhas de tinta fracamente aderidas.
 - Caso de tratar com acido a superficie antes da aplicação da tinta, limpar com água abundantemente para evitar um excesso de ácido.
 - Sobre gesso, madeira e seus derivados o produto tem perfeita aderência e resistência.
 - Tempo mínimo recomendado para enchimento da piscina 8 dias.
 - Produto resistente ao cloro e derivados do cloro dentro dos limites de concentração indicados no Real Decreto 742/2013 de 27 de setembro.
- Para qualquer outro tratamento (floculantes, algicidas...), consulte o fornecedor sobre a sua possibilidade de utilização em piscinas pintadas.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola air mix	5-20%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Tintas antigas em mau estado			
MAX			
STD	Eliminar+Montosport al agua diluido		Montosport piscinas al agua
Cimento			
MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport piscinas al agua	Montosport piscinas al agua
STD	Montosport piscinas al agua diluido		Montosport piscinas al agua
Suportes degradados			
MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport piscinas al agua diluido	Montosport piscinas al agua
STD	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport piscinas al agua	Montosport piscinas al agua

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

MONTOSPORT PISCINAS AL AGUA



NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropiada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 12 L