

Fecha de Alta

27-12-2012

Versión

1€ - 14/03/2023



FAMILLE PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MATE

## DESCRIPTION ET NATURE

Assainir la peinture plastique mate. Bactérie ZERO et moule ZERO. Avec certificat d'activité antibactérienne: il incorpore des ions d'argent qui donnent au film de peinture sec déjà appliqué, une résistance à la croissance des bactéries (réduction de 99,9% en 24 heures) et des moisissures. Émissions ZÉRO et odeur ZÉRO: avec un faible certificat d'émission A +, il a également une très faible concentration en composés organiques volatils COV: 0,2 g / l, 150 fois moins que ce qui est requis pour sa catégorie. Il n'émet pas d'odeur lorsqu'il est appliqué, il vous permet d'activer les espaces immédiatement sans inconfort. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

## DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Salle de sport, piscines couvertes, vestiaires, etc.

Usines de transformation des aliments, supermarchés, etc

Cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, écoles, crèches, etc.

Murs et plafonds

Mortier de ciment

Béton

Brique

Plâtre

Gotelet

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

De par ses caractéristiques (niveaux faibles d'émission et d'odeur), elle est spécialement recommandée pour les travaux d'intérieur.

## PROPRIÉTÉS



- Faible odeur

- Certification en matière de sécurité des jouets conformément à la norme EN 71-3:2013 + A1:2014

- Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance &lt; 10)

- Certifié Euroclases UNE EN 13501-1:07:B-s1-d0

Opacité : Classe 1 pour un rendement de 5,5 m2/litre pour le blanc (conformément à la norme UNE-EN 13300). Cette donnée peut changer en fonction de la couleur choisie.

- Pellicule sans moisissure. Peinture contenant un agent antimoisissure qui empêche la prolifération de champignons sur la pellicule de peinture sèche appliquée.

Peinture sans émission. Elle a obtenu la qualification A+ après 28 jours de tests effectués par les laboratoires WESSLING (certificats pour des tests effectués en chambre d'émission).

- Selon Eurofins Biolab S.r.l. d'après les résultats obtenus, interprétés selon ASTM E 2180-2007, il a une activité antibactérienne qui provoque une réduction de 99,84% contre *Staphylococcus aureus* et 99,89% contre *Pseudomonas aeruginosa*, après 24h de contact

- Lavabilité : Classe 2 (selon la norme UNE-EN 13300)

- Selon l'AINIA, et sur la base des résultats obtenus, interprétés selon la norme ISO21702:2019, il possède une activité antivirale : réduction de 99,99 % du calicivirus félin ; Réduction de 99,94 % du coronavirus humain ; Réduction de 99,17% du virus Influenza A, après 24 heures de contact

Fecha de Alta

27-12-2012

Versión

1E - 14/03/2023



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	UNO ZERO BLANCO
Aspect	.
Densité	1,53± 0,05 kg/l
Viscosité	90 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	43± 1
Extraits secs en poids	64± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,15 g/l
Rendement approximatif par couche	12-14 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 3-4 H
Couleurs	Blanc Bases BL Couleurs propres au Système Tintométrique.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton :

1. Attendre la prise totale (min. 30 jours).
2. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
5. Nettoyer le support de produits étrangers.
6. Fixer les supports de traction avec fixateur à émulsion ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6)

Plâtre, briques recouvertes de plâtre :

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20 % d'humidité).
2. Nettoyer le support de produits étrangers.
3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit
5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores
6. Fixer les supports de traction avec fixateur à émulsion ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6)

Cloisons de séparation PYL :

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer le mastic anti-taches Montoplac Sellador Antimanchas.

### Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre.

Fecha de Alta

27-12-2012

Versión

1€ - 14/03/2023

4. Comblar les défauts du support au mastic (Plasmont).  
5. Traiter au préalable les murs présentant de la moisissure avec Montolimp.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Appliquer sur des supports propres et secs, en éliminant la saleté avec de l'eau savonneuse. En cas de saleté extrême, il est conseillé d'utiliser des agents dégraissants ou des détergents de nettoyage.
- Appliquer conformément aux règles indiquées dans le tableau d'application ci-joint.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir des conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Pour une finition parfaite, il est recommandé de l'appliquer à l'aide un pistolet. Dans le cas de l'utilisation d'un rouleau, utiliser un rouleau à émailler.
- Ne pas laver avant 24 jours.
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.
- À l'extérieur, ne jamais appliquer en cas de risque de pluie imminente et éviter les jours trop humides.
- Pour la pulvérisation avec un équipement airless, utiliser des buses d'une taille de 15 à 23 pouces, pression  $\approx$  150 bars.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	5-20%
Rouleau	5-20%
Pistolet air less	5-30%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Ancien chantier, peinture intérieur en bon état</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Uno Zero Diluido		Uno Zero
<b>Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fijador	Uno Zero	Uno Zero
<b>STD</b>	Eliminar + Uno Zero Diluido		Uno Zero
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Uno Zero	Uno Zero
<b>STD</b>	Uno Zero Diluido		Uno Zero
<b>Cloison sèche</b>			
<b>MAX</b>	Uno Zero Diluido	Uno Zero	Uno Zero
<b>STD</b>	Uno Zero Diluido		Uno Zero

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

27-12-2012

Versión

1€ - 14/03/2023

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L, 15 L