

Fecha de Alta

19-12-2019

Versao

4 - 12/04/2024


**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LINHA** MONTOPLAC

**DESCRIÇÃO E TIPO**

Pintura ideal para decoração direta de placa laminada (PYL). Facilita a aplicação profissional, reduzindo o número de camadas necessárias para cobrir articulações e vidraceiro, além de ajudar a disfarçar o translúcido. Ideal como pintura de acabamento em instalações Q2 e Q3. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

**USOS**

- Interior/ Exterior

Paredes e tetos

Tabiques secos (PYL)

Outros suportes também podem ser aplicados, como gesso, fundição, cimento, tijolo...

**PROPRIEDADES**

Multi-aderente

Com proteção anti fungos

- Nível de brilho: extra mate (em conformidade com a norma 13300, a 85° a reflectância &lt;5)

- Lavabilidade: Classe 2 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 7 m<sup>2</sup>/litro (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300)
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	MONTOPLAC EXTRAMATE+ BLANCO
Acabamento	.
Peso específico	1,44± 0,05 kg/l
Viscosidade	70 +/- 10 PO
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	60± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,76 g/l
Rendimento aprox. por demão	13-15 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Cores	Branco e cores

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**
**Suportes novos**

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.

Fecha de Alta

19-12-2019

Versao

4 - 12/04/2024

- Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
- Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Barrier.

Argamassas de cimento e betão:

- Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
- Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
- Neutralizar as superfícies alcalinas.
- Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
- Limpar o suporte de produtos estranhos.
- Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
- Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

- Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
- Limpar o suporte de produtos estranhos.
- Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
- Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto
- Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros
- Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
- Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)

**Restauração e manutenção**

- Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
- As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
- Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
- Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
- Em paredes com mofo, tratar previamente com Montolimp.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

- Agitar o produto até uma homogeneização perfeita.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e condição do suporte na primeira camada.
- Acabar com uma ou mais camadas ligeiramente diluídas até a cobertura completa do suporte.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C ou em superfícies expostas a uma luz solar grave.
- Não lave até depois de 24 dias.
- Limpe as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projeção com equipamento Airless, use bicos passo de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Máx. 5%
Rolo	Máx. 5%
Pistola air less	5%

**SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Tabiques secos (PYL):</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Pintura Mate+	Montoplac Pintura Mate+	Montoplac Pintura Mate+
<b>STD</b>	Montoplac Pintura Mate+		Montoplac Pintura Mate+

**SEGURANÇA**

Fecha de Alta

19-12-2019

Versao

4 - 12/04/2024

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

4 L, 15 L