

Fecha de Alta

10-01-2019

Versao

13 - 14/03/2023



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA MONTOPLAC

### DESCRIÇÃO E TIPO

Aparelho projetável para a regulação de placas pré-fabricadas em paredes divisórias interiores. Equaliza a superfície cobrindo completamente a placa, as juntas e os betumes. Muito fácil de lixar para terminar mais tarde com qualquer qualidade de pintura, permitindo obter acabamentos perfeitamente lisos. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

### USOS

Interior

Cimento

Gesso

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em português

Fibrocimento

Cartão e gesso

Pinturas antigas em bom estado

Superfícies de trabalho: gesso, cimento, betão, tijolo, fibra-estruque, gesso cartonado...

Paredes divisórias interiores: placas de gesso cartonado, placas de gesso cartonado, placas de gesso cartonado ou semelhantes.

Carapas e superfícies texturizadas e / ou ásperas

Bloco de betão

### PROPRIEDADES

Projectável com equipamentos air less

- Fácilmente lixável

- Não descasca com a espessura recomendada

Boa aderência sobre suportes

- Poupa tempo e custos de aplicação

- Secagem rápido



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOPLAC APAREJO

Acabamento Mate

Peso específico 1,65± 0,05 kg/l

Viscosidade 350 +/- 50 PO

Sólidos em volume 46± 1

Sólidos em peso 69± 1

Rendimento aprox. por demão 2-4 m<sup>2</sup>/Kg

Secagem tacto (20°C HR: 60%, 1mm): 30-60 min. Lixagem: 24h

Repintado (20°C HR: 60%, 1mm): 60 - 120 min.

Fecha de Alta

10-01-2019

Versao

13 - 14/03/2023

Cores

Branco

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:

Verificar a idoneidade da massa no suporte.

Aguardar até estar totalmente consolidado (30 dias no mínimo).

Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.

Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.

Limpar o suporte de produtos e/ou resíduos estranhos.

Abrir possíveis fissuras ou gretas até o fundo estar completamente sanado, eliminar o pó provocado pela vassoura ou escova e estucar

Em superfícies excessivamente finas antes de aplicar a massa, fixar com o fixador apropriado (ver família 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Suporte das paredes divisórias interiores:

As paredes divisórias devem estar em perfeitas condições.

Aplicar a massa em juntas e defeitos, deixando a divisória pronta para ser completada com o sistema Montoplac®

### Restauração e manutenção

Remova do suporte quaisquer produtos estranhos que estejam mal aderidos ou em más condições, abra os poros se estiverem fechados com a ajuda de uma lixa ou outros meios mecânicos. Verificar a adesão e tratar como nos FUNDOS novos.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Aplicação com equipamento de projeção airless. Bico 27 - 31 e ventilador de acordo com a superfície de aplicação (4, 5, 6). Pressão do equipamento 2000 - 2500 psi. (variável de acordo com o comprimento da mangueira).

Adicionar 0 - 1 litro de água por cada bidão de 25 kg e agite com um misturador

Sistema de aplicação de placas em fibra de gesso para acabamentos Q2 e/ou Q3:

Aplicar uma primeira demão de Montoplac com cerca de 300 microns húmidos (aprox. 3,5 m<sup>2</sup>/kg)

Deixar secar ENTRE 10-20 minutos, dependendo das condições ambientais.

Aplicar uma primeira demão de Montoplac com cerca de 400 microns húmidos (aprox. 2,5 m<sup>2</sup>/kg)

Rendimento final aproximado com duas demãos de 0,6 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>

Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Sistema de aplicação em placas de gesso cartonado (pyl) para acabamentos Q2 e/ou Q3:

Aplicar uma demão leve com uma cobertura com cerca de 5m<sup>2</sup>/l (3m<sup>2</sup>/kg).

Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Sistema de aplicação para Fibra de Gesso e placas de gesso laminado (pyl) para acabamentos Q4: aplicar 3 demãos com uma cobertura de 1,33m<sup>2</sup>/l (0,80 m<sup>2</sup>/kg).

Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Sistema de aplicação em superfícies pontilhadas e texturizadas: remover crestas com lixamento e aplicar camadas de 900 microns húmidas até obter uma espessura que permita lixar e remover a textura.

Deixar secar durante 24 horas e lixar granulada de 150. Remover o pó.

Nota: Montoplac Aparejo pode ser aplicado com rolo nas superfícies descritas acima, fazendo sentido se a superfície a ser aplicada for pequena. Utilizar um rolo de microfibras para acabamentos lisos, também é possível aplicar com um rolo de poliacrílico ou poliamida para acabamentos lisos. Recomenda-se aplicar duas demãos no mínimo, com uma cobertura de 3m<sup>2</sup>/kg, tempo de espera entre as demãos de 2 horas no mínimo e lixar após 24 horas com lixa de grão médio (150-220 gramas).

Para a completar sobre o Montoplac com:

Para tintas de alta qualidade aplicar imprimação com emulsão de fixação ou Fijamont e aplicar 2 demãos de tinta aplicando massa para ocultar possíveis defeitos.

Para tintas padrão aplicar a imprimação com o produto diluído, aplicar massa para ocultar possíveis defeitos e acabar com uma segunda demão.

Fecha de Alta

10-01-2019

Versao

13 - 14/03/2023

## Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	Agua: 0-1000gr por envase de 25 kg
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Obra nova</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Emulsión Fijadora + Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica
<b>STD</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica
<b>Tintas antigas em bom estado</b>			
<b>MAX</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Emulsión Fijadora + Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica
<b>STD</b>	Montoplac Aparejo	Montoplac Aparejo	Cualquier producto de la gama MONTÓ Pintura plástica

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

25 Kg