

Fecha de Alta

07-05-2009

Versión

2 - 03/03/2016



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE EN POLVO (MASILLAS)

### DESCRIPTION ET NATURE

Mastic en poudre pour lisser les surfaces texturées, donne la possibilité d'appliquer des couches épaisses. Special pour lisser gotelé

### DESTINATION

Intérieur

Béton

Plâtre

Plâtre

### PROPRIÉTÉS

- Confort d'application
- Non inflammable
- Séchage rapide
- Elevées épaisseurs de couches
- Ancre sur peintures à l'eau mates
- Réduit très peu
- Elevé temps de maniement
- Epaisseur maximum recommandé par couche : 7mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT LIJAFACIL
Aspect	Mat
Densité	2,49± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR:60%): Trabajo: 4-5h. Lijado: 24h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 24-48 h
Couleurs	Blanc

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer afin d'ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout produits et/ou résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'a fonds assaini, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou le plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

#### Restauration et entretien

- Éliminer du support les produits mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore dans le cas ou il serait fermé par ponçage ou en utilisant un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les surfaces neuves.

Fecha de Alta

07-05-2009

Versión

2 - 03/03/2016

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, propres et non rouillés.
- Préparer le fond de façon adéquate.
- Repeindre après le temps de pause indiqué. Celui-ci dépendant de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de couche, la non saturation du papier de verre nous indiquera que le produit est sec et peut être peint.
- Les produits indiqués pour la finition sont: Ovaldine, Montonature, Montosintetic, Luxatín et les produits de Haute Décoration.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

Truelle	400ml de agua por kg
Spatule	400ml de agua por kg

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora, Fijamont	Plasmont lijafacil	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
<b>STD</b>	Plasmont lijafacil	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
<b>Placoplatre</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont lijafacil	Plasmont lijafacil	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
<b>STD</b>	Plasmont lijafacil	Fijador (Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

## FORMAT

5 Kg, 15 Kg