



**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LIGNE** EN POLVO (MASILLAS)

## DESCRIPTION ET NATURE

Enduit en poudre à base de ciment pour polir sans retiture des surfaces texturisées. Ancrage sur des peintures en phase aqueuse. Adhérence excellente « frais sur frais ». Possibilité d'appliquer des couches plus épaisses.

## DESTINATION

Intérieur  
Ciment  
Plâtre  
Plâtre

## PROPRIÉTÉS

Confort d'application  
Non inflammable  
Séchage rapide  
Elevées épaisseurs de couches  
Ancre sur peintures à l'eau mates  
Facilement polissable  
Epaisseur maximum recommandé par couche : 15 mm  
Idéal pour le polissage d'enduit projeté type « gouttelette », pour obtenir un effet rugueux, piqué  
Bonne adhérence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT RENOVACION PLUS

Aspect Mat

Densité 2,4± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 100± 1

Extraits secs en poids 100± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR: 60%): Travail: 1-2h. Ponçage: 6-8h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 12h

Couleurs Blanc

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer afin d'ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout produits et/ou résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'a fonds assaini, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou le plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Fecha de Alta

28-11-2007

Versión

3 - 03/03/2016

## Restauration et entretien

- Éliminer du support les produits mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore dans le cas où il serait fermé par ponçage ou en utilisant un autre moyen mécanique.

Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les surfaces neuves.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

À l'aide des outils indiqués dans le système d'application. Ceux-ci doivent être propres et désoxydés.

Passer une couche de fond de façon adéquate.

Il est recommandé généralement d'appliquer une épaisseur comprise entre 3 et 5 mm maximum par couche.

On peut augmenter le nombre de couches jusqu'à trois ou davantage, pour atteindre une épaisseur maximale de 15 mm.

Le temps de séchage, tributaire des conditions du support et de l'épaisseur appliquée, est présenté à titre indicatif.

Repeindre une fois que le temps indiqué est écoulé. Étant donné que celui-ci est tributaire du taux d'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera si le produit est en condition de poursuivre le processus.

Ils conviennent à des produits de finition : Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Esmalte Montosintético, Luxatín et produits de haute décoration.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C, ni sur des surfaces soumises à une forte insolation.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Truelle

Spatule

#### Indications de dilution

400-500 de agua por kg

400-500ml de agua por kg

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Fijador	Plasmont Renovación Plus	Familia 1, 2, 4, 11, y 12
<b>STD</b>	Plasmont Renovación Plus		Familia 1, 2, 4, 11, y 12
<b>Anciennes peintures en bon état</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont Renovación Plus	Fijador	Familia 1, 2, 4, 11, y 12
<b>STD</b>	Plasmont Renovación Plus		Familia 1, 2, 4, 11, y 12
<b>Placoplâtre</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont Renovación Plus	Plasmont Renovación Plus	Familia 1, 2, 4, 11 y 12
<b>STD</b>	Plasmont Renovación Plus	Fijador	Familia 1, 2, 4, 11 y 12

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

# PLASMONT RENOVACION PLUS

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

15 Kg