

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

3 - 03/03/2016

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** EN POLVO (MASILLAS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Enduit en poudre à usage universel pour boucher les trous, recouvrir les gros défauts, polir les petites imperfections et crépir

**DESTINATION**

Intérieur  
Ciment  
Plâtre  
Bois  
Béton  
Plâtre

**PROPRIÉTÉS**

Finition d'épaisseur moyenne à élevée  
Prise rapide  
Toucher légèrement rugueux  
Mélange facile  
Ne forme pas de grumeaux

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	PLASMONT MULTIUSO
Rapport de mélange	450-550 ml de agua por kg masilla
Aspect	Mat
Densité	2,42± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20 °C HR : 60 %) : 4-5 h. Ponçage 24 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4-5 h
Couleurs	Blanc

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

\*-Mortier de ciment / plâtre : Vérifier sur le support que PLASMONT MULTIUSO STANDARD est adéquat.- Attendre la prise complète (30 jours minimum) - Nettoyer les éventuelles efflorescences du support et neutraliser les surfaces alcalines.-Poncer les surfaces excessivement polies pour ouvrir les pores.

-Nettoyer le support de tous résidus ou substances étrangères.- Ouvrir les éventuelles lézardes ou fissures jusqu'à assainissement du fond, éliminer a poussière ainsi produite à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau brosse et appliquer PLASMONT MULTIUSO STANDARD comme indiqué aux paragraphes Systèmes d'Application et Application.- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche recommandées.- Sur les surfaces excessivement friables, fixer à l'aide du fixateur adéquat (voir famille 6) avant d'enduire.

-Bois :- Vérifier sur le support que PLASMONT MULTIUSO STANDARD est adéquat.- Pour les surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir les pores.- Nettoyer toute substance étrangère et/ou résidu du support.

- Ouvrir les éventuelles lézardes ou fissures jusqu'à assainissement du fond, éliminer la poussière ainsi produite à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau brosse, et appliquer PLASMONT MULTIUSO STANDARD comme indiqué aux paragraphes Systèmes d'application et Application.- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche recommandées.- Appliquer sur des bois sains, bien dégraissés, sans exsudations résineuses, sans poussière, secs et avec une humidité inférieure à 20 %. Si le bois montre des signes de vieillissement, il devra être poncé au préalable et ouvert aux fissures jusqu'à ne garder que du bois en bon état.

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

3 - 03/03/2016

**Restauration et entretien**

-Éliminer du support les produits étrangers ou en mauvais état ; si les pores sont fermés, les ouvrir par ponçage ou tout autre procédé mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour des FONDS neufs.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

Utiliser de l'eau propre, non polluée, pour la dilution.

Appliquer à l'aide des outils indiqués par le système d'application, propres, en parfait état et évidemment décapés en cas de rouille.

Repeindre une fois écoulé le temps nécessaire. Étant donné que ce temps dépend de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de chaque couche, ce qui nous fera savoir que le moment est venu est que le papier de verre ne s'empoisse plus.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Eau

**Méthode d'application**

Truelle

Spatule

Palette

**Indications de dilution**

450-550 ml agua/kg masilla

450-550 ml de agua/kg masilla

450-550 ml de agua/kg masilla

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois</b>			
<b>MAX</b>	Selladora sellalux	Selladora sellalux	Fijador+Montoplástica o Familia 4
<b>STD</b>	Plasmont Multiusos Standar		Montoplástica o Familia 4
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>	Fijador (Emulsión Fijadora Fijamont)	Plasmont Multiusos Standar	Fijador+Montoplástica, Familia 4
<b>STD</b>	Plasmont Multiusos Standar		Montoplástica, Familia 4

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg