

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

4 - 27/03/2017

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** EN POLVO (MASILLAS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Mastic en poudre ultra-fin pour alisser et homogénéiser les surfaces avant de peindre.

DESTINATION

Intérieur
Ciment
Plâtre
Bois
Béton
Plâtre
Lissage de surface, finition en mastic de remplissage

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Confort d'application
Non inflammable
Séchage rapide
Réduit très peu
Il n'est pas nécessaire de polir, mais si l'on en veut, une fois sec, cela peut se faire très facilement
Elevé temps de maniement
Epaisseur recommandé par couche: 1mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PLASMONT ACABADOS
Aspect	Mat
Densité	2,53± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Rendement approximatif par couche	1,6 m ² /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): Travail/ponçage: 8-10h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de produits étrangers et/ou de résidus.
- Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'au fonds sain, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer, fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fondo Montolite.

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

4 - 27/03/2017

Restauration et entretien

- Éliminer du support des produits étrangers mal adhérents ou en état mauvais, ouvrir le pore au cas où il serait fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme sur les FONDS nouveaux.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, propres et non rouillés.
- Préparer le fond de façon adéquate.
- Repeindre une fois passé le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de couche la non saturation du papier de verre nous indiquera que le produit se trouve en conditions pour procéder.
- Les produits de finition indiqués sont: Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Montosintetic, Luxatín y productos de Alta Decoración.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application

Truelle

Spatule

Indications de dilution

añadir 400 ml de agua por kg de masillas

Añadir 400 ml de agua por kg de masilla

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier surface régulière			
MAX			
STD	Plasmont acabados	Fijador(Emulsión Fijadora, Fijamont)	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoració.
Irrégulier			
MAX	Plasmont renovación		
STD	Plasmont acabados	Fijador(Emulsión Fijadora, Fijamont)	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoració.

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'opérateur.

FORMAT

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg