

Fecha de Alta

15-07-2008

Versión

3 - 06/10/2021



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE AL USO (MASILLAS)

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic en pâte l'eau, la liste pour son utilisation, d'une grand lijabilidad, facilité d'application et blancheur.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Bois

Béton

Plâtre

Surfaces des chaussées, la réparation des fissures, des joints d'étanchéité

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Pas inflammable
- Pénétrant

Sans perte de materiel, les restes peuvent être utilisés immédiatement

- Permet une économie de temps , puisqu'il est prêt à l'emploi.
- Réduit très peu

Epaisseur recommandé par couche : 1,5mm

- Application facile
- Séchage rapide
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT AL USO MULTIUSO

Aspect Mat

Densité 1,82± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 59± 1

Extraits secs en poids 79± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1-3 h. Ponçage: 16h

Recouvrable / doublage 24 h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Mortier de ciment/yeso:-Antes de masillar fixer avec ce qui est fijador adéquat (voir fam.6):Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.-Comprobar l'aptitude du mastic sur support- attendre jusqu'à total forgé (30 jours mínimo).-Limpiar le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalin- dans des surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir pore- nettoyer le support de produits inconnus et/ou résidu- ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer le mastic ou plaste comme il est indiqué dans les paragraphes Sist. d'Application et application- ne pas dépasser jamais les grosseurs de couche maximales recomendados.-Madera:-Comprobar l'aptitude de PLASMONT A l'UTILISATION sur le support.

- Dans des surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir pore- nettoyer le support de produits étranges et/ou résidu- ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer

Fecha de Alta

15-07-2008

Versión

3 - 06/10/2021

PLASMONT A L'UTILISATION comme il est indiqué dans les paragraphes Sist. d'Aplic. et application- ne pas dépasser jamais les grosseurs de couche maximales recommander- appliquer sur les bois avec un contenu en humidité inférieure à à 20%
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans exudaciones résineuses, sans poussière et si- si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et fissures ouvertes jusqu'à bois dans des conditions.

Restauration et entretien

1 - Éliminer du support des produits étranges mal adhérents ou en état mauvais, ouvrir le pore cas d'être fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre un demi - mécanicien. Vérifier l'attachement et traiter comme sur des supports nouveaux.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, les nettoyages et désoxydés.
- Repinter une fois passé le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend de l'humidité, température et grosseur de couche non la obturation du papier sablé nous indiquera que le produit se trouve dans des conditions pour convenir.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Spatule	uso
Palette	uso
Taloche	uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX			
STD	Plasmont al Uso	Fijador(Emulsión Fijadora Fijamont)	Montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montosintético, Luxatín
Bois intérieur			
MAX			
STD	Plasmont al uso	Fondos e imprimaciones para madera (familia 4)	Ovaldine, Montonature, montosintético, Luxatín, Acabados pigmentados para madera

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'apporteur.

502320

PLASMONT AL USO MULTIUSO



Fecha de Alta

15-07-2008

Versión

3 - 06/10/2021

FORMAT

0.5 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 20 Kg