

Fecha de Alta

25-06-2007

Versión

3 - 03/03/2016

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** EN POLVO (MASILLAS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Mastic en poudre pour lisser les surfaces texturées, donne la possibilité d'appliquer des couches épaisses. Special pour lisser gotelé

**DESTINATION**

Intérieur

Plâtre

Béton

Plâtre

**PROPRIÉTÉS**

Adhérence  
 Confort d'application  
 Non inflammable  
 Séchage rapide  
 Elevées épaisseurs de couches  
 Ancre sur peintures à l'eau mates  
 Facilement polissable  
 Réduit très peu  
 Elevé temps de maniement  
 Epaisseur maximum recommandé par couche : 7mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	PLASMONT RENOVACION
Aspect	Mat
Densité	2,5± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	100± 1
Extraits secs en poids	100± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	(20°C HR:60%): Travail: 4-5h. Ponçage: 24h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 24-48 h
Couleurs	Blanc

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

- Mortier de ciment/plâtre :
- Vérifier l'aptitude du mastic sur le support.
- Attendre jusqu'à durcissement total (30 jours minimum)
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer afin d'ouvrir le pore.
- Nettoyer le support de tout produits et/ou résidus.
- Ouvrir les possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par la brosse et appliquer le mastic ou le plâtre comme indiqué dans les paragraphes Systèmes d'Application et Application.
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximum recommandées.
- Sur les surfaces excessivement fragiles avant de mastiquer fixer avec le fixateur adéquat (voir famille 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Fecha de Alta

25-06-2007

Versión

3 - 03/03/2016

**Restauration et entretien**

- Éliminer du support les produits mal adhérents ou en mauvais état, ouvrir le pore dans le cas où il serait fermé par ponçage ou en utilisant un autre moyen mécanique. Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les surfaces neuves.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

À l'aide des outils indiqués dans le système d'application. Ceux-ci doivent être propres et désoxydés.

Passer une couche de fond de façon adéquate.

Il est recommandé généralement d'appliquer une épaisseur comprise entre 5 et 7 mm maximum par couche.

On peut augmenter le nombre de couches jusqu'à trois ou davantage, pour atteindre une épaisseur maximale de 15 mm.

Repeindre une fois que le temps indiqué est écoulé. Étant donné que celui-ci est tributaire du taux d'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera si le produit est en condition de poursuivre le processus.

Ils conviennent à des produits de finition : Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Esmalte Montosintético, Luxatín et produits de haute décoration.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Eau

**Méthode d'application**

Truelle

Spatule

**Indications de dilution**

400ml de agua por kg

400ml de agua por kg

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Emulsión fijadora, Fijamont, Fijalite	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
<b>STD</b>	Plasmont renovación	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
<b>Placoplatre</b>			
<b>MAX</b>	Plasmont renovación	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.
<b>STD</b>	Plasmont renovación	Fijador (Emulsión fijadora, Fijamont)	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoración.

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par

502325

# PLASMONT RENOVACION



Fecha de Alta

25-06-2007

Versión

3 - 03/03/2016

---

l'aplicateur.

## FORMAT

5 Kg, 15 Kg