

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

3 - 12/01/2026

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LÍNEA** MASILLAS MADERA**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Masilla al uso en colores, para restaurar, reparar y modelar piezas de madera, antes de proceder a su pintado.

USOS

Interior

Madera antes del barnizado

Restauración muebles, marcos, tapagrietas, defectos

PROPIEDADES

- No merma
- Tapa defectos
- Masilla de Fondo
- Lijado rápido
- No Cuarteo
- Buena adherencia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PLASMONT MADERA NATURAL
Acabado	Mate
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20°C HR: 60%, 1mm): 5-10min
Repintado	(20°C HR: 60%, 1mm): 1-2h
Colores	Natural, Pino, Haya, Roble, Nogal, Teka, Sapeli y Caoba

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Madera:

- Limpiar la madera de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas limpias y secas.
- Abrir posibles grietas ó fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido.
- Aplicar tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas y lacadas:

- Eliminar antiguas pinturas mediante decapado o cualquier otro procedimiento, hasta madera sana.
- Proceder como en soportes nuevos

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Aplicar el producto mediante distintas al menos dos manos a espátula.
- Dejad secar entre manos.
- Dar la última mano en exceso y una vez seca lijar al cabo de 1 a 2 horas.
- Dejar secar totalmente antes de proceder al barnizado o pintado.
- Pintar o barnizar según con Selladora Sellalux, Esmaltes Sintéticos y Barnices Sintéticos, Productos Montolac o Productos Montopol, siguiendo las indicaciones de sus fichas técnicas.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

3 - 12/01/2026

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1407

Método de aplicación Dilución orientativa

Espátula

0

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva/vieja interior			
MAX	Plasmont madera	Plasmont madera	Esmaltes barnices y madera Monto
STD	Plasmont madera	Plasmont madera	Esmaltes barnices y madera Monto

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.12 Kg