

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

3 - 09/03/2022

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** AL USO (MASILLAS)**DESCRIÇÃO E TIPO**

Massa sintética niveladora em pasta, para paredes, tetos e madeira, de fácil lixagem, pronta a aplicar á base de diluente

USOS

Interior
Cimento
Gesso
Madeira
Superfícies porosas

PROPIEDADES

- Dureza
- Elasticidade
- Lixagem rápida
- Utilizável como selante
- Excelente toque
- Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PLASMONT OLEOSINTETICO
Acabamento	Mate
Espessura min. recomendada	1 mm
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	(20°C HR:60%): 8 h
Repintado	(20°C HR:60%): 16 h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento / gesso:

- Comprovar o comportamento da massa sobre o suporte.
- Esperar até cura total (30 dias minimo).
- Limpar o suporte de possíveis eflorescências, assim como neutralizar as superfícies alcalinas.
- Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.
- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
- Abrir gretas ou fissuras até encontrar fundo em perfeitas condições, eliminar o pó produzido através de escova ou trincha e aplicar a massa ou pasta como se indica nas alíneas Sistema de aplicação e aplicação.
- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máxima recomendada.

Madeira:

- Comprovar o comportamento da massa sobre o suporte.
- Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.
- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
- Abrir gretas ou fissuras até encontrar fundo em perfeitas condições, eliminar o pó produzido através de escova ou trincha e aplicar a massa ou pasta como se indica nas alíneas Sistema de aplicação e aplicação.
- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máxima recomendada.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem exsudações resinosas, sem pó e secas.

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

3 - 09/03/2022

-Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser previamente lixada, abertas as fissuras até se encontrar a madeira em boas condições.

Restauração e manutenção

1- Eliminar do suporte produtos estranhos mal aderidos ou em mau estado, abrir o poro caso este esteja fechado, através de lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Através das ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.

-Repintar após secagem total do produto. Dado que a secagem depende da humidade, temperatura e espessura da camada, a lixagem indica-nos se o produto se encontra em condições para prosseguir o trabalho.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicação

Espátula

Diluição orientativa

al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova / velha interior			
MAX			
STD	Plasmont Oleosintético	Plasmont Oleosintético	Acropol, Montonature, Montosintético, Luxatín
Decoração do metal			
MAX			
STD	Familia 6 Imprimaciones, Hierro y metales	Plasmont Oleosintético	Acropol, Montonature, Montosintético, Luxatín
Obra nova / velha exterior			
MAX			
STD	Plasmont Oleosintético	Fijador (Emulsión Fijadora)	montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montosintético, Luxatín
Obra nova / velha interior			
MAX			
STD	Plasmont Oleosintético	Fijador (Emulsión Fijadora)	montoplástica, Ovaldine, Montonature, Montosintético, Luxatín

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 36 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a

502330

PLASMONT OLEOSINTETICO



Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

3 - 09/03/2022

cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 Kg