

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

4 - 30/01/2018



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE SELLADORAS (IMPRIMACIONES)

## DESCRIPTION ET NATURE

Primaire d'impression synthétique à base de résines alkydes, pour faciliter l'accroche sur surfaces poreuses qui seront finies avec des produits pigmentés.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Ciment

Plâtre

Fer

Bois

## PROPRIÉTÉS

Pénétrant

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Application facile

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Bonne adhérence

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	SELLADORA SELLALUX
Aspect	Satiné
Densité	1,49± 0,05 kg/l
Viscosité	194 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	41± 1
Extraits secs en poids	76± 1
COV	Cat. h/BD 750/750 (2007/2010):463,60 g/l
Rendement approximatif par couche	8-10 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR 60%): 30 min 1h 30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR 60%):Min 24 h Máx: 10 jours (ponçer)
Couleurs	Blanc

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

Mortier ciment, plâtre et dérivés :

- Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours) qu'il soit bien sec.
- Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
- Neutraliser les surfaces alcalines.
- Nettoyer le support de tout reste de produits.
- Passer un enduit sur les défauts du support (voir fam 6)
- Traiter avec MONTOLIMP les supports avec moisissure.

Bois neufs :

- Appliquer sur les bois avec un contenu en humidité inférieur à 12%.
- Ponçer et éliminer de possibles restes de colle des unions
- Si le bois présente des signes de vieillissement il doit être poncé, ensuite éliminer la poussière par brossage ou autre moyen mécanique.

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

4 - 30/01/2018

- Comme traitement préventif fongicide on conseille l'application de Anticarcomas Klearxyl Di.

Fer et/ou acier :

- Avant d'appliquer une finition, un PRÉ-TRAITEMENT est nécessaire pour éliminer les possibles points d'oxyde. Un jet abrasif serait idéal, ce qui permettrait la meilleure rentabilité du produit. A long terme la qualité du pré-traitement est aussi importante que la qualité du primaire et de la peinture.

- Si pour motif de coût le jet abrasif n'est pas possible, l'oxyde doit être éliminé au moins par brossage, ponçage ou autre moyen mécanique.

l'Oxifin (voir fiche technique) est également adéquat.

#### Restauration et entretien

Fer et ses dérivés laqués:

- Pour obtenir les meilleurs résultats d'accorche et anticorrosion, on recommande l'élimination des restes de vieilles peintures.

- Suivre les normes indiquées pour les supports neufs en ce qui concerne l'élimination de tout reste de produits .

Bois et chantiers (plâtre, ciment et dérivés) peints.

- Sur les bois vernis avec Montoxyl, éliminer tout reste de produits , neutraliser les zones mal adhérees ou en mauvais état, ponçer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour bois neufs.

- S'ils ont été vernis : éliminer par décapage avec Quitamont Universel (cód. 3510) ou par moyen mécanique et procéder comme pour les bois neufs.

## MODE D'EMPLOI

#### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.

- Appliquer en suivant les normes indiquées sur le tableau d'application ci-après.

- Ne pas appliquer le produit par des températures élevées, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.

- Maintenir les conditions de bonne ventilation des locaux pendant le temps de séchage.

- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.

#### Diluant d'application et de nettoyage

Dioslvent 1401, 1402 ou simil

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	5-15%
Rouleau	5-15%
Pistolet air less	20-30%
Pistolet air mix	20-30%
Pistolet aérogaphe	20-30%
Turbo basse pression	20-30%

## SYSTÈME

#### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Métal décoration</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Selladora Sellalux	Selladora Sellalux	Montosintético, Luxatín, Marisma, Ferrum
<b>Neuf</b>			
<b>MAX</b>	Selladora Sellalux	Selladora Sellalux	Montosintético, Luxatín, Marisma, Ferrum
<b>STD</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora		Montoplástica, Ovaldine, Montonature
<b>Bois neuf ext/int</b>			
<b>MAX</b>	Anticarcomas Klearxyl Di	Selladora/Sellalux	Montosintético, luxatín, marisma, Ferrum
<b>STD</b>	Selladora/Sellalux		Montoplástica, Ovaldine, Montonature

Fecha de Alta

26-01-2009

Versión

4 - 30/01/2018

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 4 L