502413

**Fecha de Alta**
28-06-2006
**Versao**
19 - 15/04/2024

# NEVADA+

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LINHA** MATE

## DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta plástica acrílica com excelente aplicação, cobertura e desempenho. Boa brancura e resistência à fricção. Pode ser usada ao ar livre em climas amenos. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

## USOS

Interior / exterior em climas benevolos
Paredes e tetos
Argamassa de cimento
Betão
Ladrilho
Gesso
Gotelé
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

## PROPRIEDADES

- Nível de brilho: mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85º reflectância < 10)
- Certificación Euroclases según norma UNE EN 13501-1:07:B-s1-d0
-Lavabilidade: Classe 3 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 5,5 m2/litro para o branco (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300). Este dado pode variar dependendo da cor selecionada.
Com proteção anti fungos

## CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|---|---|
| Referencia Color | NEVADA+ BLANCO |
| Peso especifico | 1,56± 0,05 kg/l |
| Viscosidade | 115 +/- 15 PO |
| Sólidos em volume | 43± 1 |
| Sólidos em peso | 65± 1 |
| VOC | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):2,35 g/l |
| Rendimento aprox. por demão | 11-13 m²/L |
| Secagem tacto | (20ºC HR:60%):1h |
| Repintado | (20ºC HR:60%):3-4h |
| Cores | Branco<br>Bases BLC, BL, TR, IN. |

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

**Confome DTU** 59.1

**Suportes novos**

Betão:
1. Esperar até secado total (30 dias mínimo).
2. Limpar o suporte mediante chorro abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas, lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos e / ou resíduos.
6.Fixar os suportes débeis com Emulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Massilhar os defeitos do suporte (ver em família 6).

Gesso:
1.Esperar até que esteja bem seco (max.20% humidade).
2.Eliminar produtos estranhos do suporte.
3. Eliminar eflorescencias.
4. Regular as absorções do suporte com primário, Fijador ou uma demão diluída do produto.
5. Em superfícies polidas: lixar até abrir o poro.
6.Fixar os suportes débeis com Emulsion Fijadora ou Fijamont
7.Masilhar os defeitos do suporte (ver em família 6).

Paredes PYL:
1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

**Restauração e manutenção**

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Montolimp.

## MÉTODO DE USO

**Conselhos de aplicação**

Agitar o produto até a sua completa homogeneização.
Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira capa.
Acabar com uma ou mais capas ligeiramente diluídas até a cobrição total do suporte.
Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5ºC nem em superfícies expostas a uma insolação forte.
- Não lavar até depois de 24 dias.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projeção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão ≈ 150 bar.

### Diluente para diluição e limpeza

Agua

| Metodo de aplicaçao | Diluição orientativa |
|---|---|
| Trincha | 5-20% |
| Rolo | 5-20% |
| Pistola air less | 5-30% |
| Pistola air mix | 5-30% |

## SISTEMA

**Processos por tipo de suporte**

| | Primario | Intermédia | Acabamento |
|---|---|---|---|
| **Pintura interior velha em bom estado** | | | |
| **MAX** | | | |
| **STD** | Nevada+ Diluido | | Nevada+ |
| **Pintura interior velha em mau estado** | | | |
| **MAX** | Eliminar + Fijador | Nevada+ | Nevada+ |
| **STD** | Eliminar + Nevada+ | | Nevada+ |
| **construção** | | | |
| **MAX** | Fijador | Nevada+ | Nevada+ |
| **STD** | Nevada+ Diluido | | Nevada+ |
| **Tabiques secos (PYL):** | | | |
| **MAX** | Nevada+ Diluido | Nevada+ | Nevada+ |
| **STD** | Nevada+ Diluido | | Nevada+ |

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

15 L
Bases em embalagens 0.75 L, 4 L, 12 L, 18.93 L