

Fecha de Alta

14-06-2007

Versión

13 - 04/12/2025



FAMILLE PAREDES Y TECHOS

LIGNE MATE

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture en phase aqueuse, d'une grande blancheur et excellent pouvoir couvrant. Excellent rendement et application, bonne résistance en intérieur et extérieur.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Murs et plafonds

Mortier de ciment

Béton

Brique

Plâtre

Gotelé

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

PROPRIÉTÉS



Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 10)

Classement de réaction au feu de: A2 s1, d0 selon la norme UNE-EN 13501-1

Lavabilité : Classe 2 (selon la norme UNE-EN 13300)

Opacité : Classe 1 pour un rendement de 5,5 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

Avec conservateur anti moisissure

Norme de lavabilité Gardner DIN 53778: 8.000 d.p

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	UNO BLANCO
Aspect	.
Densité	1,55± 0,05 kg/l
Viscosité	125 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	43± 1
Extraits secs en poids	65± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,85 g/l
Performance approximatif par couche	12-14 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 3-4h
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton:

1. Attendre la prise totale (min. 30 jours).
2. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
5. Nettoyer le support de produits étrangers.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.

Fecha de Alta

14-06-2007

Versión

13 - 04/12/2025

7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre:

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de produits étrangers.
3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit.
5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Cloisons de séparation PYL:

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre.
4. Combler les défauts du support au mastic (Plasmont).
5. Traiter au préalable les murs présentant de la moisissure avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Appliquer sur des supports propres et secs, en éliminant la saleté avec de l'eau savonneuse. En cas de saleté extrême, il est conseillé d'utiliser des agents dégraissants ou des détergents de nettoyage.
- Appliquer conformément aux règles indiquées dans le tableau d'application ci-joint.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir des conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Pour une finition parfaite, il est recommandé de l'appliquer à l'aide un pistolet. Dans le cas de l'utilisation d'un rouleau, utiliser un rouleau à émailler.
- Ne pas laver avant 24 jours.
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.
- À l'extérieur, ne jamais appliquer en cas de risque de pluie imminente et éviter les jours trop humides.
- Pour la pulvérisation avec un équipement airless, utiliser des buses d'une taille de 15 à 23 pouces, pression 150 bars.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	5-20%
Rouleau	5-20%
Pistolet air less	5-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Ancien chantier, peinture intérieur en bon état			
MAX			
STD	Uno Diluido		Uno
Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijador	Uno	Uno
STD	Eliminar + Uno Diluido		Uno

Fecha de Alta

14-06-2007

Versión

13 - 04/12/2025

Chantier

MAX	Fijador	Uno	Uno
STD	Uno Diluido		Uno

Cloison sèche

MAX	Uno Diluido	Uno	Uno
STD	Uno Diluido		Uno

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L, 15 L