

Fecha de Alta

15-07-2008

Versión

2C - 09/03/2023



**FAMILIA** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LÍNEA** REV. LISOS 100% ACRÍLICOS

### DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento liso, 100% acrílico, para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De elevada durabilidad y resistencia: luz solar (UV), T° extremas, agua de lluvia, suciedad ambiental, microorganismos y moho, caleos, degradación de color, carbonatación del hormigón, envejecimiento pintura. Ideal para la aplicación profesional: alta cubrición, rendimiento, bajo brillo y rapidez de ejecución. Este producto contribuye a las certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE.

### USOS

Exterior/Interior

Hormigón

Fachadas

Mortero de cemento

Ladrillo poroso

### PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)

Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)

Lavabilidad: Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300)

Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m<sup>2</sup>/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). Este dato puede variar dependiendo del color escogido.

Con conservante antimoho

Certificado Euroclases : B-s1, d0 (según norma UNE-EN 13501-1)

Espesor de película seca: E2 (entre 50 y 100 micras, según norma UNE-EN 1062-1) calculado para un rendimiento medio a dos manos para el blanco (ver Características Técnicas). Este dato puede variar según el color escogido.

Garantía previa emisión certificado por Pinturas Montó SAU: hasta 12 años color blanco y hasta 10 colores carta COF y Eterna (según color, consultar en las cartas); consumo total para garantía: 0,3 l/m<sup>2</sup>

Brillo: G3 (mate, según norma UNE-EN 1062-1)

Eficacia de los conservante de la película de recubrimiento frente a hongos (UNE-EN 15457): 0 (máxima protección)

Eficacia de los conservante de la película de recubrimiento frente a algas (UNE-EN 15458): 0 (máxima protección)

Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidad al dióxido de carbono: C1 (anticarbonatación) (según norma UNE-EN 1062-1)



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	OVALDINE FACHADAS LISO BLANCO
Acabado	Mate
Peso específico	1,49± 0,05 kg/l

Fecha de Alta

15-07-2008

Versión

2C - 09/03/2023

Viscosidad	95 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	46± 1
Sólidos en peso	65± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,99 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Bases: BL, IN, TR Blanco 103 y colores de las cartas COF Y FACHADAS ETERNA.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

### Soportes Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas
4. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro
5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado (Fijamont o Emulsión Fijadora)
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó)

Ladrillos porosos:

1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plasmont Exterior o equivalente, de la gama Montó
2. Limpiar la superficie antes de pintar
3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura

### Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas
3. Tratar con Montolimp los soportes con moho
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

Fecha de Alta

15-07-2008

Versión

2C - 09/03/2023

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar + Montolimp + Ovaldine Fachadas Liso diluido	Ovaldine Fachadas Liso	Ovaldine Fachadas Liso
<b>STD</b>	Limpiar + Montolimp + Ovaldine Fachadas Liso diluido		Ovaldine Fachadas Liso
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Ovaldine Fachadas Liso	Ovaldine Fachadas Liso
<b>STD</b>	Eliminar + Ovaldine Fachadas Liso diluido		Ovaldine Fachadas Liso
<b>Soportes deleznales</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Ovaldine Fachadas Liso	Ovaldine Fachadas Liso
<b>STD</b>	Ovaldine Fachadas Liso diluido		Ovaldine Fachadas Liso
<b>Morteros de cemento</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Ovaldine fachadas liso	Ovaldine fachadas liso
<b>STD</b>	Ovaldine fachadas liso diluido		Ovaldine fachadas liso
<b>Antiguas pinturas en buen estado</b>			
<b>MAX</b>	Ovaldine Fachadas Liso diluido	Ovaldine Fachadas Liso	Ovaldine Fachadas Liso
<b>STD</b>	Ovaldine Fachadas Liso diluido		Ovaldine Fachadas Liso

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

15 L, 18 L

Bases en formato 18.96 L, 0.75 L, 4 L, 12 L, 18.93 L