

MONTOKRIL RUGOSO BLANCO



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICO
LÍNEA REVESTIMIENTOS RUGOSOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento texturado para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. La textura permite disimular defectos. De buena durabilidad y resistencia a luz solar (UV) y agua de lluvia. Ideal para la aplicación profesional: alta cobertura, rendimiento, bajo brillo y rapidez de ejecución.

USOS

Exterior/Interior
Hormigón
Morteros de cemento
Fachadas
Ladrillo poroso

PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)

Espesor de película seca: E5 (< 400 micras, según norma 1062-1)

Marcado CE (UNE-EN 1504-2)

Garantía previa emisión certificado por Pinturas Montó SAU: hasta 7 años blanco y hasta 5 años colores carta COF y Eterna (según color, consultar en las cartas); consumo total para garantía: 0,7 l/m²

Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidad al dióxido de carbono: C1 (anticarbonatación) (según norma UNE-EN 1062-1)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--|
| Referencia Color | MONTOKRIL RUGOSO BLANCO |
| Acabado | Rugoso |
| Peso específico | 1,75± 0,05 kg/l |
| Sólidos en volumen | 64± 1 |
| Sólidos en peso | 81± 1 |
| VOC | Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,62 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 1,5-2 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR: 60%): 1h |
| Repintado | (20°C HR: 60%): 24h |
| Colores | Bases: BL, IN y TR Blanco 103 y colores Grupos C, D y E de las cartas COF y FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS. |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas
4. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro

Fecha de Alta

19-05-2009

Versión

1C - 16/12/2022

5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado (Fijamont o Emulsión Fijadora)
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó)

Ladrillos porosos:

1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plasmont Exterior o equivalente, de la gama Montó
2. Limpiar la superficie antes de pintar
3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura

Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas
3. Tratar con Montolimp los soportes con moho
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación Dilución orientativa

| | |
|----------------|------|
| Rodillo | 0-5% |
| Pistola gotelé | 0-5% |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|--|------------------|------------------|
| Soporte enmohecido | | | |
| MAX | limpiar + Montolimp + Montokril Rugoso diluido | Montokril Rugoso | Montokril Rugoso |
| STD | limpiar + Montolimp + Montokril Rugoso diluido | | Montokril Rugoso |
| Antiguas pinturas en mal estado | | | |
| MAX | Fijamont, Emulsión Fijadora | Montokril Rugoso | Montokril Rugoso |
| STD | Montokril Rugoso diluido | | Montokril Rugoso |
| Soportes deleznable | | | |
| MAX | Fijamont, Emulsión Fijadora | Montokril Rugoso | Montokril Rugoso |
| STD | Montokril Rugoso diluido | | Montokril Rugoso |
| Antiguas pinturas en buen estado | | | |
| MAX | Montokril Rugoso diluido | Montokril Rugoso | Montokril Rugoso |
| STD | Montokril Rugoso diluido | | Montokril Rugoso |

MONTOKRIL RUGOSO BLANCO



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L

Bases en formato 12 L