

# MONTOKRIL RUGOSO BLANCO



**FAMILLE** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LIGNE** RUGOSOS

## DESCRIPTION ET NATURE

Revêtement texturé pour la protection et la décoration des façades et des murs extérieurs. La texture permet de cacher les défauts. Bonne durabilité et résistance au soleil (UV) et à l'eau de pluie. Idéal pour une application professionnelle : grande couverture, performance, faible brillance et exécution rapide.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur  
Béton  
Mortier de ciment  
Façades  
Brique poreuse

## PROPRIÉTÉS

Perméabilité à la vapeur d'eau : V2 (hautement respirant) (selon la norme UNE-EN 1062-1)  
Garantie après émission du certificat par Pinturas Montó SAU : jusqu'à 7 ans blanc et jusqu'à 5 ans couleurs nuancier COF et Eterna (selon la couleur, consulter les nuanciers) ; consommation totale pour la garantie : 0,7 l/m<sup>2</sup>  
Épaisseur du film sec: E5 (< 400 microns, selon la norme UNE-EN 1062-1)  
Marquage CE (UNE-EN 1504-2)  
Perméabilité à l'eau liquide : W3 (imperméabilité maximale) (selon la norme UNE-EN 1062-1)  
Perméabilité au dioxyde de carbone : C1 (anti-carbonatation) (selon la norme UNE-EN 1062-1)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOKRIL RUGOSO BLANCO
Aspect	Rugueux
Densité	1,75 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	62 ± 1
Extraits secs en poids	80 ± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,78 g/l
Rendement approximatif par couche	1,5-2 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24h
Couleurs	Bases: BL, IN y TR Blanco 103 et couleurs groupes C, D et E des nuanciers COF et FACHADAS ETERNA. SYSTÈMES TINTOMÉTRIQUES.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Mortier de ciment :
- Attendre jusqu'à total forgé (30 jours minimal).
  - Nettoyer le support de possibles efflorescences par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
  - Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.

Fecha de Alta

19-05-2009

Versión

12 - 25/04/2024

- Fixer les supports fragiles avec fijador adéquat (Voir famille 6).
- Nettoyer le support produits étranges et/ou résidus.
- Masillar avec plaste les défauts du support (Plasmont Exterior ou équivalent, de la gamme Montó).

Briques poreuses

1. Éliminez les fissures, les trous et les irrégularités avec Plasmont Exterior ou équivalent, de la gamme Montó
2. Nettoyez la surface avant de peindre
3. Il est conseillé d'appliquer un apprêt avant de peindre, en raison de la porosité de la brique et d'éviter ainsi une forte consommation de peinture

### Restauration et entretien

1. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture. Sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être retirées avant de repeindre
2. Éliminer complètement les anciennes peintures en mauvais état ou mal adhérentes
3. Traiter les supports présentant des moisissures avec Montolimp
4. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence
5. Enduire les défauts du support de mastic pour extérieur (voir dans la partie 6 PRÉPARATION DES FONDEMENTS les lignes correspondant aux mastics en poudre et aux mastics préparés pour faire un choix approprié).

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C ou en cas de risque de pluie imminente.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou lors de journées excessivement humides.
- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support à la première couche.
- Terminer avec deux ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à ce que le support soit entièrement couvert.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application      Indications de dilution

Rouleau

0-5%

Pistolet à crépir

0-5%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Supports avec moisissure</b>			
<b>MAX</b>	limpiar + Montolimp + Montokril Rugoso diluido	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
<b>STD</b>	limpiar + Montolimp + Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
<b>STD</b>	Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso
<b>Supports friables</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
<b>STD</b>	Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso
<b>Anciennes peintures en bonne état</b>			
<b>MAX</b>	Montokril Rugoso diluido	Montokril Rugoso	Montokril Rugoso
<b>STD</b>	Montokril Rugoso diluido		Montokril Rugoso

# MONTOKRIL RUGOSO BLANCO



## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

4 L, 18.93 L

Bases: 12 L