


FAMILIA
LÍNEA
REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
RUGOSOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento de naturaleza acrílica a base de cargas silíceas, de acabado texturado, para protección y decoración de fachadas y muros de exterior. La heterogeneidad y desigualdad del acabado permite disimular defectos en el soporte. De buena durabilidad y resistencia a luz solar (UV) y agua de lluvia. Ideal para la aplicación profesional: alta cubrición, rendimiento, bajo brillo y rapidez de ejecución.

USOS

Exterior/Interior
Fachadas
Hormigón
Morteros de cemento
Ladrillo poroso

PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)

Espesor de película seca: E5 (< 400 micras, según norma 1062-1)

El producto puede tener garantía de hasta 7 años para el blanco y 5 para COF y FE, consultar condiciones

Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOKRIL TEXTURADO BLANCO
Acabado	Texturado
Peso específico	1,57 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	150 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	49 ± 1
Sólidos en peso	69 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,42 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Colores	Bases: Blanco, IN y TR Blanco 103 y colores de las cartas COF y FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días.
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas, lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Fijamont o Emulsion Fijadora).
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó).

Ladrillos porosos:

1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plamont Exterior o equivalente, de la gama Montó.
2. Limpiar la superficie antes de pintar.

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

4 - 04/12/2025

3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura.

Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
3. Tratar con Monto Limpia Moho los soportes con moho.
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS, las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
-----------------------------	-----------------------------

Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

		Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohoecido				
MAX	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Texturado diluido			Montokril Texturado
Antiguas pinturas en mal estado				
MAX	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora		Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Eliminar + Montokril Texturado diluido			Montokril Texturado
Soportes deleznables				
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora		Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido			Montokril Texturado
Morteros de cemento				
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora		Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido			Montokril Texturado Liso
Antiguas pinturas en buen estado				
MAX	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado	Montokril Texturado
STD	Montokril Texturado diluido			Montokril Texturado

502982

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

4 - 04/12/2025

MONTOKRIL TEXTURADO



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 12 L