

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

4 - 06/10/2022



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA MONTOMIX

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento vinílico liso al siloxano, para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De aspecto mate profundo mineral que disimula imperfecciones. Hidrófugo y autolimpiable, presenta perfecto equilibrio en transpirabilidad e impermeabilidad.

Ideal para la aplicación profesional: alta cobertura, rendimiento, bajo brillo y rapidez de ejecución.

USOS

Exterior/Interior

Ladrillo poroso

Fachadas

Hormigón

Morteros de cemento

PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)

Con conservante antimoho

Nivel de brillo: mate (según norma UNE-EN 13300, a 85° la reflectancia <10)

Brillo: G3 (mate, según norma UNE-EN 1062-1)

Marcado CE (UNE-EN 1504-2)

Lavabilidad: Clase 2 (según Norma UNE-EN 13300)

Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidad al dióxido de carbono: C1 (anticarbonatación) (según norma UNE-EN 1062-1)

Garantía previa emisión certificado por Pinturas Montó SAU: hasta 7 años, blanco y colores carta COF y Eterna (según color, consultar en las cartas); consumo total para garantía: 0,3 l/m²

Espesor de película seca: E3 (entre 100 y 200 micras, según norma UNE-EN 1062-1) calculado para un rendimiento de 3,75 m²/l a dos manos para el blanco. Este dato puede variar según el color escogido.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOKRIL+ SILOXANO BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,57 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	90 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	50 ± 1
Sólidos en peso	69 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 0,83 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Bases: BL, IN y TR Blanco 103 y colores de las cartas COF y FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

4 - 06/10/2022

Soportes Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas
4. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro
5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado (Fijamont o Emulsión Fijadora)
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó)

Ladrillos porosos:

1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plasmont Exterior o equivalente, de la gama Montó
2. Limpiar la superficie antes de pintar
3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura

Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas
3. Tratar con Montolimp los soportes con moho
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Limpiar + Montolimp + Montokril+ Siloxano diluido	Montokril+ Siloxano	Montokril+ Siloxano
STD	Limpiar + Montolimp + Montokril+ Siloxano diluido		Montokril+ Siloxano
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Limpiar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril+ Siloxano	Montokril+ Siloxano
STD	Limpiar + Montokril+ Siloxano diluido		Montokril+ Siloxano
Soportes deleznable			

Fecha de Alta

24-12-2020

Versión

4 - 06/10/2022

MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril+ Siloxano	Montokril+ Siloxano
STD	Montokril+ Siloxano diluido		Montokril+ Siloxano

Morteros de cemento

MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril+ Siloxano	Montokril+ Siloxano
STD	Montokril+ Siloxano diluido		Montokril+ Siloxano

Antiguas pinturas en buen estado

MAX	Montokril+ Siloxano diluido	Montokril+ Siloxano	Montokril+ Siloxano
STD	Montokril+ Siloxano diluido		Montokril+ Siloxano

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

15 L

Bases en formato 0.75 L, 4 L, 12 L