

Fecha de Alta

18-02-2008

Versión

6 - 11/03/2020



FAMILLE ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.

LIGNE IMPERMEABILIZACION VERTICAL

## DESCRIPTION ET NATURE

Étanchéité de la couche de protection de surfaces poreuses. Pratiquement ne modifie pas l'aspect de la surface. Évitez film produit contenu excès.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Brique

Pierre

Brique apparente

Fibreciment

Mortier de ciment

## PROPRIÉTÉS

Imperméable

Ne propage pas la flamme

N'altère pas le support une fois sec

Protège les surfaces vernies contre les agents atmosphériques.

Fixe les surfaces pulvérulentes

Régule la porosité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	UNO BARNIZ LADRILLO
Aspect	Transparent
Densité	0,98± 0,05 kg/l
Viscosité	30 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	18± 1
Extraits secs en poids	19± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 38,84 g/l
Rendement approximatif par couche	9-15 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR 60%): 30 min -1 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR 60%): 8h
Couleurs	Incolore

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

- Nettoyer le support de possibles efflorescences, résidus o produits étranges par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.
- Masillar avec plaste les défauts du support.
- Traiter avec Montolimp les supports avec moisissure.

## Restauration et entretien

- 1 - Ce produit peut seulement être appliqué sur les surfaces exemptes de peinture et avec pore ouvert.
- 2 - Dans l'hypothèse d'anciennes surfaces qui remplissent ces conditions agir de manière égale que dans des surfaces nouvelles.

Fecha de Alta

18-02-2008

Versión

6 - 11/03/2020

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à votre homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit de 100 à 25% dans l'eau . A un plus grand pore, plus petite dilution. L'apparition de zones brillantes dénotent un excès de produit.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C ni dans des surfaces exposées à une forte insolation.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Brosse

Rouleau

Pistolet air less

Pistolet air mix

Pistolet aérographe

Turbo basse pression

#### Indications de dilution

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Supports avec moisissure</b>			
<b>MAX</b>	Montolimp	Uno Barniz Ladrillo	Uno Barniz Ladrillo + Montoplás
<b>STD</b>	Montolimp		Uno Barniz Ladrillo + Montoplás
<b>Pierre artificielle, briques et tuiles poreuses</b>			
<b>MAX</b>	Uno Barniz Ladrillo		Uno Barniz Ladrillo
<b>STD</b>	Uno Barniz Ladrillo		Uno Barniz Ladrillo
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar antiguas pinturas	Uno Barniz Ladrillo	Uno Barniz Ladrillo
<b>STD</b>	Eliminar antiguas pinturas		Uno Barniz Ladrillo
<b>Brique</b>			
<b>MAX</b>	Uno Barniz Ladrillo		Uno Barniz Ladrillo
<b>STD</b>	Uno Barniz Ladrillo		Uno Barniz Ladrillo
<b>Supports friables</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Uno Barniz Ladrillo	Uno Barniz Ladrillo
<b>STD</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora		Uno Barniz Ladrillo
<b>Mortier de ciment</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Uno Barniz Ladrillo	Uno Barniz Ladrillo
<b>STD</b>	Uno Barniz Ladrillo		Uno Barniz Ladrillo

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

18-02-2008

Versión

6 - 11/03/2020

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L