



FAMILLE ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.

LIGNE IMPERMEABILIZACION VERTICAL

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis transparent à l'eau pour la protection de supports pierreux absorbants.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
Brique
Pierre
Brique apparente
Fibreciment
Mortier de ciment

PROPRIÉTÉS

Imperméable
Ne propage pas la flamme
N'altère pas le support une fois sec
Protège les surfaces vernies contre les agents atmosphériques.
Fixe les surfaces pulvérulentes
Régule la porosité
Satiné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	UNO BARNIZ LADRILLO SATINADO
Aspect	Satiné
Densité	0,98± 0,05 kg/l
Viscosité	37 +/- 8 SG
Extraits secs en volume	17± 1
Extraits secs en poids	19± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 38,84 g/l
Rendement approximatif par couche	9-15 m ² /L

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Nettoyer le support de possibles efflorescences, résidus ou produits étrangers par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.
- Masillar avec plaste les défauts du support.
- Traiter avec fongicide (Montolimp) les supports avec moisissure.

Restauration et entretien

- 1 - Ce produit peut seulement être appliqué sur les surfaces exemptes de peinture et avec pore ouvert.
- 2 - Dans l'hypothèse d'anciennes surfaces qui remplissent ces conditions agir de manière égale que dans des surfaces nouvelles.

UNO BARNIZ LADRILLO SATINADO

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à votre homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit de de 3 jusqu'à 5 fois votre volume en eau. À un plus grand pore, plus petite dilution. L'apparition de zones brillantes dénotent un excès de produit.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C ni dans des surfaces exposées à une forte insolation.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	3 a 5 partes de agua 1 de barniz
Rouleau	3 a 5 partes de agua 1 de barniz
Pistolet air less	3 a 5 partes de agua 1 de barniz
Pistolet air mix	3 a 5 partes de agua 1 de barniz
Pistolet aérographe	3 a 5 partes de agua 1 de barniz
Turbo basse pression	3 a 5 partes de agua 1 de barniz

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Montolimp	Uno Barniz Ladrillo satinado	Uno Barniz Ladrillo satinado + Montoplás
STD	Montolimp		Uno Barniz Ladrillo satinado + Montoplás
Pierre artificielle, briques et tuiles poreuses			
MAX	Uno Barniz Ladrillo Satinado		Uno Barniz Ladrillo Satinado
STD	Uno Barniz Ladrillo Satinado		Uno Barniz Ladrillo Satinado
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar antiguas pinturas	Uno Barniz Ladrillo Satinado	Uno Barniz Ladrillo Satinado
STD	Eliminar antiguas pinturas		Uno Barniz Ladrillo Satinado
Brique			
MAX	Uno Barniz Ladrillo Satinado		Uno Barniz Ladrillo Satinado
STD	Uno Barniz Ladrillo Satinado		Uno Barniz Ladrillo Satinado
Supports friables			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Uno Barniz Ladrillo Satinado	Uno Barniz Ladrillo Satinado
STD	Fijamont, Emulsión Fijadora		Uno Barniz Ladrillo Satinado
Mortier de ciment			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Uno Barniz Ladrillo Satinado	Uno Barniz Ladrillo Satinado
STD	Uno Barniz Ladrillo Satinado		Uno Barniz Ladrillo Satinado

SÉCURITÉ

UNO BARNIZ LADRILLO SATINADO

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L