

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 16/04/2024



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LÍNEA ANTIMANCHAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura aislante sin olor, en medio solvente, para la eliminación de humos y manchas.

USOS

Interior

Hormigón

Manchados de humo, nicotina, aceite

Paredes de Ladrillo u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Humo, nicotina

PROPIEDADES

- Adherencia
- Antimanchas
- Aplicabilidad óptima
- Poder de penetración
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Regula la absorción
- Inodoro una vez seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS
Acabado	Mate
Peso específico	1,4± 0,05 kg/l
Viscosidad	133 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	40± 1
Sólidos en peso	68± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 489,76 g/l
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m ² /L

Secado tacto (20°C HR: 60%): 90-120min

Repintado (20°C HR: 60%): >24h

Colores Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Esperar hasta que estén bien secos (max. 20% de humedad).
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre soportes sin polvo y secos.
- Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
- Pese a su buena adherencia, en casos excepcionales es aconsejable imprimir con Primer Montolite o Fijamont.

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.

Hierro o acero:

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 16/04/2024

- Eliminar restos de óxido, desengrasar, sanear e imprimir con imprimación Antioxidante Blanca (cod. 1800) o Minio de Plomo Marino (cod. 1810).

Restauración y mantenimiento

- Eliminar pintura vieja mal adherida.
- Aplicar directamente sobre soportes manchados con humos, nicotina, grasas o aceites.
- En casos extremos se aconseja un lavado previo con agua caliente y detergentes.
- Dejar pintar y proceder al pintado.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- Tixoway Antimanchas se aplica con excelentes resultados en una sola mano, pese a ello en casos excepcionales es aconsejado duplicar el nº de capas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades superiores al 80%.
- Sin necesidad de acabar con pinturas plásticas. En caso de realizar esta operación, nunca antes de 7 días.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1412, 1401, 1402, 1405, Simil Aguarrás

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	al uso
Rodillo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo baja presión	10-25%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Metal decoración			
MAX	Imprimación Antioxidante blanca	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Minio de Plomo		Tixoway Antimanchas
Obra vieja pintada interior en buen estado			
MAX	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
Obra vieja pintada interior en mal estado			
MAX	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Primer Montolite ó Fijamont		Tixoway Antimanchas
Obra nueva			
MAX	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
Pinturas con manchas			
MAX	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 16/04/2024

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 15 L