

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 26/02/2020

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS**LÍNEA** ANTIMANCHAS**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura aislante sin olor, en medio solvente, para la eliminación de humos y manchas.

**USOS**

Interior

Hormigón

Manchados de humo, nicotina, aceite

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Humo, nicotina

**PROPIEDADES**

- Adherencia
- Antimanchas
- Aplicabilidad Óptima
- Poder de penetración
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Regula la absorción
- Inodoro una vez seco.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS
Acabado	Mate
Peso específico	1,4± 0,05 kg/l
Viscosidad	133 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	40± 1
Sólidos en peso	68± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 489,76 g/l
Rendimiento aprox. por mano	3-6 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto	(20°C HR: 60%): 90-120 min
Repintado	(20°C HR: 60%): mín 24 horas
Colores	Blanco

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Esperar hasta que estén bien secos (max. 20% de humedad).
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
- Aplicar sobre soportes sin polvo y secos.
- Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
- Pese a su buena adherencia, en casos excepcionales es aconsejable imprimir con Primer Montolite o Fijamont.

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.

Hierro o acero:

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 26/02/2020

- Eliminar restos de óxido, desengrasar, sanear e imprimir con imprimación Antioxidante Blanca (cod. 1800) o Minio de Plomo Marino (cod. 1810).

### Restauración y mantenimiento

- Eliminar pintura vieja mal adherida.
- Aplicar directamente sobre soportes manchados con humos, nicotina, grasas o aceites.
- En casos extremos se aconseja un lavado previo con agua caliente y detergentes.
- Dejar pintar y proceder al pintado.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- Tixoway Antimanchas se aplica con excelentes resultados en una sola mano, pese a ello en casos excepcionales es aconsejado duplicar el nº de capas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades superiores al 80%.
- Sin necesidad de acabar con pinturas plásticas. En caso de realizar esta operación, nunca antes de 7 días.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1412, 1401, 1402, 1405, Simil Aguarrás

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	al uso
Rodillo	al uso
Pistola air less	10-25%
Pistola air mix	10-25%
Pistola aerográfica	10-25%
Turbo baja presión	10-25%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Metal decoración</b>			
<b>MAX</b>	Imprimación Antioxidante blanca	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Minio de Plomo		Tixoway Antimanchas
<b>Obra vieja pintada interior en buen estado</b>			
<b>MAX</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>Obra vieja pintada interior en mal estado</b>			
<b>MAX</b>	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Primer Montolite ó Fijamont		Tixoway Antimanchas
<b>Obra nueva</b>			
<b>MAX</b>	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>Pinturas con manchas</b>			
<b>MAX</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
<b>STD</b>	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 26/02/2020

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 4 L, 15 L