

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 17/07/2020

**FAMILLE** PAREDES Y TECHOS**LIGNE** ANTIMANCHAS**DESCRIPTION ET NATURE**

Peinture isolante sans odeur, en milieu solvant, pour l'élimination des traces de fumée et des taches

DESTINATION

Intérieur

Béton

Tâches de fumée, nicotine, huile

Plâtre

Fumée, Nicotine

PROPRIÉTÉS

- Adhérence
- Anti-tâches
- Confort d'application
- Pénétrant
- Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique
- Régule l'absorption
- Sans odeur une fois sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	TIXOWAY ANTIMANCHAS
Aspect	Mat
Densité	1,4± 0,05 kg/l
Viscosité	133 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	40± 1
Extraits secs en poids	68± 1
COV	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 489,76 g/l
Rendement approximatif par couche	3-6 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4 heures
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): min 24 heures
Couleurs	Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Mortier de ciment :

-Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours minimum).-Attendre jusqu'au séchage complet (max. 20 % d'humidité).-Le support doit être libre de produits étrangers et/ou de résidus.-Éliminer les possibles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.

-Appliquer sur des supports secs et sans poussière.

-Passer un enduit adapté sur les possibles défauts du support (voir dans la famille PRÉPARATION DE FONDS les lignes correspondant aux enduits en poudre et mastics préparés pour orienter votre choix).-Malgré une bonne adhérence, dans certains cas exceptionnels, il est conseillé de passer une impression de Primer Montolite ou Fijamont.-Bois neufs :-Le support doit être libre de produits étrangers et/ou de résidus.

-Fer ou acier :-Éliminer les restes de rouille, dégraisser, assainir et passer une impression d'antioxydant blanc (cod. 1800) ou de minium de plomb marin (cod. 1810).

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 17/07/2020

Restauration et entretien

- Éliminer les peintures anciennes mal adhérentes.
- Appliquer directement sur des supports tachés de fumée, nicotine, graisses ou huiles.
- Dans certains cas extrêmes, il est conseillé de laver au préalable à l'eau chaude avec des détergents.
- Laisser sécher et procéder à la peinture.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à le rendre parfaitement homogène.
- Appliquer en suivant les normes indiquées dans le tableau d'application ci-joint.
- Tixoway Antimanchas donne d'excellents résultats dès la première couche, malgré tout, dans certains cas exceptionnels, il est conseillé d'appliquer plusieurs couches.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.
- Pas besoin de finir avec des peintures plastiques. En cas de réalisation de cette opération, jamais avant 7 jours.

Diluant d'application et de nettoyage

Disolvante 1412, 1401, 1402, 1405, Simil Aguarrás

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	al uso
Rouleau	al uso
Pistolet air less	10-25%
Pistolet air mix	10-25%
Pistolet aérographe	10-25%
Turbo basse pression	10-25%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Métal décoration			
MAX	Imprimación Antioxidante blanca	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Minio de Plomo		Tixoway Antimanchas
Chantier ancien peinture intérieur en bon état			
MAX	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
Chantier ancien peinture intérieur en mauvais état			
MAX	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Primer Montolite ó Fijamont		Tixoway Antimanchas
Neuf			
MAX	Primer Montolite ó Fijamont	Tixoway Antimanchas	Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
Peinture avec taches			
MAX	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas
STD	Tixoway Antimanchas		Tixoway Antimanchas

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

11 - 17/07/2020

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 15 L