

TIXOWAY ANTIHUMEDAD ACQUA


**FAMILIA
LÍNEA**
**ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
HUMEDAD CAPILAR**

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura para superficies afectadas por humedades puntuales. Debido a su elevada transpirabilidad, permite la evaporación del agua ocluida, evitando que la pintura acabe desconchándose por la acción de la humedad. Ideal para plantas bajas, sótanos, bodegas...

USOS

Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Hormigón

Humedad

Soportes con humedad capilar

PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima
- Poder de penetración
- Transpirable al vapor de agua, microporoso
- No hace falta lijado para repintar: Mantenimiento económico
- Inodoro una vez seco.
- Favorece el equilibrio hídrico con el Ambiente
- Adherencia sobre soporte húmedo
- Con conservante antimoho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	TIXOWAY ANTIHUMEDAD ACQUA BLANCO
Acabado	Mate
Peso específico	1,61 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	70 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	50 ± 1
Sólidos en peso	70 ± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 0,74 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 2h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Colores	Blanco. Colores del ST obtenidos a partir del blanco.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
3. Eliminar posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
4. Aplicar sobre soportes bien desengrasados y sin polvo.
5. Masillar con Masilla adecuada los posibles defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

TIXOWAY ANTIHUMEDAD ACQUA

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar las pinturas viejas mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurar una perfecta adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de proceder a su repintado.
4. En los soportes pintados, la transpiración dependerá, como es lógico, de la transpiración de las antiguas manos.
5. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver familia PREPARACION DE FONDOS, las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una correcta elección.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- Para no alterar tiempos de secado, adherencia y endurecimiento no es aconsejable aplicar el producto a temperaturas bajas y con humedades superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

Aqua

Método de aplicación

	Dilución orientativa
Brocha	al uso
Rodillo	al uso
Pistola air less	10-25%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra vieja pintada interior en mal estado			
MAX	Fijador		Tixoway Antihumedad Acqua
STD	Tixoway Antihumedad Acqua	Tixoway Antihumedad Acqua	Tixoway Antihumedad Acqua
Soporte enmohecido			
MAX	Monto Limpia Moho + Fijador		
STD	Monto Limpia Moho	Tixoway Antihumedad Acqua	Tixoway Antihumedad Acqua
Obra nueva			
MAX			
STD	Fijador		Tixoway Antihumedad Acqua

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

503130

Fecha de Alta

16-09-2019

Versión

5 - 13/11/2025

TIXOWAY ANTIHUMEDAD ACQUA

MONTO
profesional

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L