

# CONVERPLUS ANTISILICONAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA ADITIVOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Aceite de silicona en disolución, específico para evitar la aparición de cráteres y otros defectos superficiales en pinturas al disolvente transparentes y pigmentadas fabricadas por MONTÓ.

## USOS

Exterior/Interior

Destinado a eliminar defectos superficiales debidos a la mala nivelación de la pintura como cráteres, ojos o arrugas, causados por un substrato contaminante.

Destinado a recuperar superficies pintadas y que hayan sido contaminadas con aceite de silicona o siliconas

destinado a eliminar malas nivelaciones causadas por la evaporación de los disolventes.

Destinado a eliminar el "overspray" en la aplicación a pistola.

En pinturas base disolvente

## PROPIEDADES

Disminuye la tensión superficial

Disminuye la tensión interfacial entre componentes

Favorece el equilibrio de la tensión entre productos con distintas polaridades

Disimula los defectos superficiales tipo cráteres, arrugas, piel de naranja...

Disimula los defectos causados por una inusual velocidad de secado debida a la evaporación excesivamente rápida de disolventes

Disimula los defectos causados por aplicación a temperaturas elevadas que provocan una evaporación excesivamente rápida de disolventes

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS ANTISILICONAS
Relación de mezcla	1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivar
Acabado	Pintura base
Peso específico	0,84± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	4± 1
Sólidos en peso	5± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20°C HR:60%): igual que el producto aditivado
Repintado	(20°C HR:60%): igual que el producto aditivado
Colores	Incoloro

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la última mano de pintura.

### Restauración y mantenimiento

Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la última mano de pintura.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Verificar que el producto se incorpora a los productos indicados en "Usos recomendados".
- Homogeneizar perfectamente la pintura o barniz a aditivar.
- Verter únicamente las cantidades recomendadas en "Sistemas de aplicación" sobre la pintura a aditivar.
- Homogeneizar perfectamente la mezcla: Barniz/Pintura + Converplus Antisiliconas.
- Diluir la viscosidad de aplicación con el disolvente recomendado en el producto a aditivar.
- Aditivar únicamente la mano de acabado.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1405

Método de aplicación      Dilución orientativa

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
--	-------------	------------	---------

### Sobre los soportes habituales

#### MAX

STD	Idem que los productos a los que se adiciona	Idem que los productos a los que se adiciona	Producto de acabado
-----	--	--	---------------------

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L