

BARNIZ ACRIPOL SATINADO + CAT



FAMILIA ESMALTES
LINHA POLIURETANOS (2 COMPONENTES)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz de poliuretano alifático acetinado de protecção contra grafitti, que facilita a eliminação dos mesmos com o Quitamont Limpa-Graffiti

USOS

Exterior / Interior
Metal
Obra
Ferro
Ferro Galvanizado
Madeira
Pedra
Marmore
Sobre galvanizado

PROPRIEDADES

- Aderência
- Aplicabilidade ideal
- Dureza
- Elasticidade
- Fime homogéneo
- Impermeável
- Nivelção
- Resistência à abrasão, esfrega, impacto
- Filtros UV
- Facilita a remoção de grafitti
- Resistencia química
- Boa aplicabilidade
- Bom rendimento
- Não fica amarelo
- Não racha
- Não forma bolhas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ ACRIPOL SATINADO + CAT
Proporção de mistura	4 a 1 en volumen
Tempo de vida da mistura	6 horas
Acabamento	Acetinado
Peso específico	1 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	90 +/- 15 SG
Sólidos em volume	41 ± 1
Sólidos em peso	50 ± 1
VOG	Cat. j/BD 550/500 (2007/2010): 497,59 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-12 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 30-40 min
Repintado	(20°C HR: 60%): antes de 24 h
Cores	Incolor

Fecha de Alta

29-12-2008

Versao

11 - 18/02/2021

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

O suporte deve estar livre de produtos estranhos, óxidos e/ou resíduos.

Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade através de desengordurantes ou detergentes e água limpa.

Tratar estes suportes do modo habitual, eliminando quaisquer vestígios de salitres, eflorescências e excessos de humidade. Para aplicar sobre superfícies novas de gesso, cimento e os seus derivados, esperar até que endureça totalmente

Restauração e manutenção

Sobre Barniz Acripol Satinado em bom estado, eliminar quaisquer produtos estranhos, lixar para matizar e repintar. Sobre suportes em mau estado, limpar e preparar correctamente o suporte. Em qualquer caso, comprovar sempre a aderência sobre a tinta anterior.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexer ambos os componentes e misturar até conseguir a sua perfeita homogeneização.

Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade através de desengordurantes ou detergentes e água limpa.

Aplicar seguindo as indicações do quadro de aplicação anexo.

-Não aplicar o produto com temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a forte insolação.

Não aplicar com uma humidade relativa superior a 80%, nem com temperaturas inferiores a 5° C

Assegurar a existência de boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Sobre superfícies pouco porosas diluir a primeira mão ainda que se aplique a brocha até 10-20%-20 no mínimo

Sobre superfícies pouco porosas, efectuar previamente provas de aderência (exemplo: mármore polido).

Diluyente para diluição e limpeza

1410

Metodo de aplicacao

Brocha, rolo

Diluição orientativa

Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Pedra artificial, ladrilhos e telhas porosas			
MAX	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.
Metal			
MAX	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Satinado+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.
Madeira			
MAX	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.
Cimento			
MAX	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.
Ladrillo			
MAX	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.

Fecha de Alta

29-12-2008

Versao

11 - 18/02/2021

Obra de gesso e cal

MAX	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.

Marmore

MAX	Barniz Acripol Brillo+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.	Barniz Acripol Satinado+Cat.
STD	Barniz Acripol Brillo+Cat.		Barniz Acripol Satinado+Cat.

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L