

Fecha de Alta

01-04-2008

Versión

11 - 30/07/2015



FAMILLE SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE PINTURAS PLASTICAS

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture plastique à l'eau brillamment intérieur- extérieure blancheur excellente et brillant

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Plâtre

Gotelet

Mortier de ciment

PROPRIÉTÉS

Adhérence

Ne jaunit pas

Confort d'application

Brillant

Ne craquelle pas

Filmogène

Flexible

Ne forme pas de cloques

Lavable

Nivellement

Résistance aux agents atmosphériques

Ne propage pas la flamme

Bon rendement

Sans odeur une fois sec

Certifié Euroclases UNE EN 13501-1:07: A2-s1-d0

AFNOR T.30.003-FAMILLE I CLASSE 7b2

Spécial contrôle de teinté, opacité, rapport de contraste et floculation, pour garantir l'adéquate utilisation du système

Ces contrôles permettent de reproduire fidèlement les couleurs en machines à teinter

- Indice de brillance (85°) : 85 ± 5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	OVALDINE SATINADO BASE IN
Aspect	Satiné
Densité	1,17 ± 0,05 kg/l
Viscosité	138 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	41 ± 1
Extraits secs en poids	52 ± 1
COV	Cat. b/BA 150/100 (2007/2010): 100,00 g/l
Rendement approximatif par couche	14-16 m ² /L
Séc au touché	Le rendement indiqué est approximatif et varie selon la couleur réalisée à partir de chaque base (20°C HR: 60%): 1 h. Lavable 25-30 jours
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Couleurs	BL, TR, IN. Couleurs du Système à teinter. Peut se teindre avec MONTOTINTE maxi 5%

PRÉPARATION DU SUPPORT

Fecha de Alta

01-04-2008

Versión

11 - 30/07/2015

Supports neufs

- Mortier de cemento: -Esperar jusqu'à total forgé (30 jours mínimo). -Limpiar le support de possibles efflorescences par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalin- dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir pore- fixer les supports fragiles avec fijador adéquat (Voir famille 6). -Limpiar le support produits étranges et/ou de residuos. -Impression avec Emulsión Fijadora pour éviter "sheen". -Masillar avec plaste (Plasmont Extérieurs) les défauts du support (voir en famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection adéquate).

-Platre: -Esperar jusqu'à ce qu'il soit ou sec (max.20% humedad). -Eliminar du support produits étranges et/ou résidu- éliminer efflorescence- régler les absorptions de la surface par amorçage selladora ou pâte maté- dans des surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir pore- fixer les supports fragiles ou farineux au moyen fijador d'adéquat (Voir famille 6). -Masillar avec plaste pour éliminer les défauts du support (voir en famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une elección). -Impression avec Emulsión Fijadora pour éviter "sheen". -Tratar adéquate avec Montolimp les supports avec moisissure.

Restauration et entretien

1. éliminer totalement les vieilles peintures en état ou mauvais mauvais adhérees.
2. les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour être assuré un bon attachement.
3. dans les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de être repintados.
4. Masillar avec plaste les défauts du support (voir en famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection adéquate).
5. Impression avec Emulsión Fijadora pour éviter "sheen".
6. Tratar avec Montolimp les supports avec moisissure.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Agiter le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.

Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support dans la première couche.

Mettre un terme un ou davantage de couches légèrement diluées jusqu'à la cubrición totale du support.

Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C ni dans des surfaces exposées à une forte insolation.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	10-30%
Pistolet air mix	10-30%
Pistolet aérogaphe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Supports avec moisissure			
MAX	Imprimación Fijadora		
STD	Montolimp + Imprimación Fijadora	Ovaldine Satinado + Montolimp	Ovaldine Satinado + Montoplas
Neuf			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado
Bois neuf ext/int			
MAX	Selladora Sellalux	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado

Fecha de Alta

01-04-2008

Versión

11 - 30/07/2015

Anciennes peintures en mauvais état

MAX	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Eliminar + Imprimación Fijadora + Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado

Anciennes peintures en bon état

MAX	Imprimación Fijadora	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Imprimación Fijadora + Ovaldine Satinado diluido		Ovaldine Satinado

Fer Acier Int. Ext.

MAX	Imprimación férrea Familia 6	Ovaldine Satinado	Ovaldine Satinado
STD	Ecoprimer		Ovaldine Satinado

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L, 12 L